


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® GALVA EXPRESSE

Protection et séchage rapide

- Protection et séchage rapide tout-en-un
- Sec hors poussière après seulement 5 minutes, manipulable après 10 minutes
- Idéal pour les environnements de production et de construction
- Résiste à 400 heures d'essai au brouillard salin (DIN 50021 SS)

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® GALVA EXPRESSE

DESCRIPTION

L'aérosol GALVA EXPRESS 2180 HARD HAT RUST-OLEUM est un primaire riche en zinc à séchage très rapide à base de résine styrene-acrylique. Ce produit contient des pigments de zinc pur, et offre une excellente protection contre la corrosion.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Le GALVA EXPRESS 2180 RUST-OLEUM sera utilisé sur des surfaces en acier ou galvanisées neuves et nues. Le GALVA EXPRESS 2180 RUST-OLEUM est destiné aux petites surfaces et aux retouches. Le GALVA EXPRESS 2180 RUST-OLEUM peut être recouvert par des peintures non saponifiables. Le GALVA EXPRESS 2180 RUST-OLEUM sera utilisé en primaire ou monocoque en milieu industriel peu agressif, environnement corrosif et zone de forte humidité.

DONNÉES TECHNIQUES

Niveau de brillance: Mat
Résistance à la chaleur: 350°C (chaleur sèche)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 5 minutes
Manipulable: 10 minutes
Recouvrable: dans l'heure ou après 48h
Dur à cœur: 3 jours

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

35µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

1,4 m² par aérosol pour 35µm de film sec

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Dégraissier et éliminer toutes salissures ainsi que la rouille non adhérente, avec les moyens appropriés. La surface doit être propre et sèche durant l'application.

CONDITIONS D'APPLICATION

Pour des résultats satisfaisants, l'humidité relative sera inférieure à 85% et la température de l'aérosol et du support sera supérieure à 0°C.

APPLICATION & DILUTION: AÉROSOL

Retirer le capuchon. Remuer énergiquement l'aérosol pendant au moins une minute après le début du bruit des billes métalliques de mélange. Remuer régulièrement pendant l'application. Tenir l'aérosol à environ 25 cm de la surface. Faire un mouvement de va et vient tout en restant bien parallèle à la surface. Veiller à ce que l'aérosol soit en mouvement au moment où le bouton poussoir est pressé, ceci afin d'éviter les coulures. Pulvériser plusieurs couches minces à quelques minutes d'intervalle de manière à atteindre l'épaisseur de film. Après chaque utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser pendant 2 à 3 secondes afin de purger la valve.

REMARQUES

Ce produit étant exempt de plomb et de chromate, il élimine le risque d'émanations de gaz toxiques en cas de soudure ultérieure.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 645 g/l
Remarques pour la sécurité: Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

3 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 20/03/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu