RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

HARD HAT® MARKIERFARBE SPRAYDOSEN

Für schnell und dauerhaftig markieren

- Für Markierungen auf schwierigen Untergründen
- Beste Deckkraft und witterungsbeständig
- Für Metall, Beton, Asphalt, Kies, Erde, Gras, Holz usw.
- Sogar auf leicht feuchten Untergründen
- Sprührichtung zum Boden hin

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® MARKIERFARBE SPRAYDOSEN

BESCHREIBUNG
Für schnell und einfach markieren von Konstruktions- und Ausgrabungsarbeiten, Baustellen, Tiefbau und für Verkehrssicherheit.

EMPFOHLENE VERWENDUNG
RUST-OLEUM Markierungssprays 2300 können auf Metall, Beton, Asphalt, rotem Ziegelmehl, Erde, Gras, u.s.w. verwendet werden. RUST-OLEUM Markierungssprays 2300 ist nicht wasserlöslich werden eingesetzt bei mäßiger Industriebelastung, normale Feuchtigkeit und Innenanwendung. RUST-OLEUM Markierungssprays 2300 sind ideal für schnell und einfach Markieren von Konstruktions- und Ausgrabungsarbeiten, Baustellen, Tiefbau und für Verkehrssicherheit.

TECHNISCHE DATEN

Glanzgrad:	Matt
Hitzebeständigkeit:	100°C (trocken)

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	20 Minuten
Griffest:	4 Stunden
Überstreichbar:	Innerhalb 1 Stunde oder nach 48 Stunden

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE
25 µm trocken

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT
2 m² pro Sprühdose bei 25 µm trocken (abhängig vom Farbton).

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT
Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Fett, Öl, Schmutz, lose Altanstriche und alle anderen Verunreinigungen mit geeigneten Mitteln entfernen. Während des Auftragens soll die Oberfläche sauber und trocken sein.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Für ein gutes Resultat soll die relative Luftfeuchtigkeit unter 85% sein und die Temperatur der Sprühdose und des Objekts über 0°C liegen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: SPRÜHDOSE
Die Kappe von der Sprühdose entfernen. Vor Gebrauch kräftig schütteln, mindestens eine Minute nachdem sich die Mischkugel gelöst hat. Auch während des Sprühvorganges öfters schütteln. Sprühdose umdrehen, Ventil zum Boden richten und Sprühdose 10 - 15 cm über der Oberfläche halten und das Ventil eindrücken. Achten Sie darauf, daß die Dose während des Auftragens langsam und gleichmäßig bewegt wird. Nach Gebrauch die Dose aufrichten und Ventil 2 - 3 Sekunden leersprühen.

BEMERKUNGEN
Fluorescent Marking Paint should be applied on a white substrate for maximum brightness.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	630 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT
Mindestens 3 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in gut belüfteten Räumen, trocken, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Ausgabedatum: 24/06/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu