

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® 2100 METALLIC TOPMALINGER PÅ SPRAY

Metallic udseende og fremragende beskyttelse

- Giver en glinsende metaloverflade
- Genopfrisker metallooket på et utal af overflader
- Anvendes på bart eller galvaniseret stål og som topmaling på zink- og rustgrundere

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® 2100 METALLIC TOPMALINGER PÅ SPRAY

BESKRIVELSE

Hard Hat® Topmalinger 2100 er baseret på en hurtigtørrende soyaolie alkyd. Produkterne indeholder pigmenter uden bly og kromat.

ANBEFALET BRUG

Hard Hat Metallic Topmalinger 2100 anvendes på Hard Hat 2169/2182 rustgrunderne eller godt forbehandlede overflader. Kan overmales med Hard Hat 2500 Klar lak for optimal glans og holdbarhed. Er beregnet til mindre reparationer eller som opfriskning. RUST-OLEUM Metallic Topmalinger 2100 anvendes i let industrielt miljø med normal luftfugtighed.

TEKNISK DATA

Glansgrad: Metallisk
Varmebestandighed: 100° C (tør varme)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør: 15 minutter
Håndteringstør: 30 minutter
Genbehandlingstør: Inden 1 time eller efter 48 timer
Fuldt hærdet: 3 dage

ANBEFALET VÅDFILMTHYKKELSE

100 µm

ANBEFALET TØRFILMTHYKKELSE

25 µm

TEORETISK FORBRUG

2,5 m² pr. spraydåse ved 25 µm tørfilm (1,5 m² for 2115 og 2119)

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fedt, olie, snavs, løst rust, og al anden overfladeforurening afvaskes med alkalisk rensmiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Overfladen grundes eller pletgrundes med den anbefalede RUST-OLEUM Grunder. Fastsiddende maling matslibes for god vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

ANVENDELSBETINGELSER

Bedste resultat opnås ved en luftfugtighed under 85%. Dåsens og overfladens temperatur skal være over 0° C.

PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL

Fjern hæften. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres og rystes jævnlige under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør flere tynde lag med få minutters mellemrum for at opnå optimal filmtykkelse. Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

BEMÆRKNINGER

Det kan være nødvendigt at grunde med en lys primer under stærke farver. For optimal beskyttelse grundes rustne overflader med Hard Hat 2169/2182. Ubehandlede og sandblæste metaloverflader grundes med 2185 Hard Hat Kold Galvanisering.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau: 842 g/l
Bemærkninger om sikkerhed: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

5 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage, på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 20/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu