HARD HAT® FLECKEN-BLOCKER

Die effektive Lösung gegen Flecken

- Mattweißes Finish, bestmögliche Deckkraft (nicht-vergilbend)
- Grifftrocken (in 5–10 Minuten), Klebfreizeit: 10 Min.
- Überstreichzeit: 30 Min.
- Zur Anwendung auf Beton, Putz, Spanplatten, vorhandenen Beschichtungen, Tapeten usw.
- Geruchlos. Überstreichbar mit Standardwandfarben

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® FLECKEN-BLOCKER

BESCHREIBUNG
RUST-OLEUM® HARD HAT Sprühdose, ist ein Isolieranstrich mit einer matweißen Oberfläche,dieses Produkt ist hochpigmentiert und hat plastifiziertes Acrylatharz als Basis, es isoliert hartnäckige Nikotin-, Ruß-, Teer- und Rostflecken, Graffiti und zahlreiche Farbstoffen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG
RUST-OLEUM® HARD HAT Sprühdose 2990 Isolieranstrich ist ein Renovierungssystem und wird direkt auf,Decken, Putz, Zement, Holz, Beton, Tapete, Isolierwände, Altanstriche, usw. aufgetragen. RUST-OLEUM® HARD HAT Sprühdose 2990 Isolieranstrich kann als Endbeschichtung eingesetzt werden oder kann überstrichen werden mit standardmäßige Innenwandfarben.

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	5 Minuten
Überstreichbar:	Naß in naß oder nach ½ Stunde
Durchgehärtet:	24 Stunden

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT
2,1 m² pro Sprühdose bei 30 µm trocken.

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT
Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Fett, Öl, Schmutz, lose Altanstriche und alle anderen Verunreinigungen mit geeigneten Mitteln so weit als möglich entfernen. Alte tragfähige Altanstriche anrauhen, um eine gute Haftung zu erzielen. Während des Auftragens soll die Oberfläche sauber und trocken sein.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Für optimale Resultate soll die relative Luftfeuchtigkeit unter 85% sein und die Temperatur der Sprühdose über 0°C liegen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: SPRÜHDOSE
Die Kappe von der Sprühdose entfernen. Vor Gebrauch kräftig schütteln, mindestens eine Minute nachdem sich die Mischkugel gelöst hat. Auch während des Sprühvorganges öfters schütteln. Inhalt aus etwa 25 cm Entfernung spritzen. Über Kreuz sprühen und ständig dafür sorgen, daß die Sprühdose in Bewegung ist, um Läufer und Gardinen zu vermeiden. Es wird empfohlen, in Abständen von einigen Minuten, mehrere dünne Schichten aufzusprühen, um die gewünschte Schichtdicke zu erreichen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil 2-3 Sekunden leersprühen.

BEMERKUNGEN
Treibgas: Propan/Butan

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	538 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT
Mindestens 3 Jahre ab Fertigungsdatum, bei einer trockenen Lagerung in gut belüfteten Räumen und nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt, sowie bei einer Temperaturen zwischen 5° und 35°C.

Ausgabedatum: 13/05/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu