



KALK-ZEMENT-EX KONZENTRAT

Entfernt mühelos Kalk- und Zementablagerungen

- Effektive Wirkung und Resultat
- Für säurebeständige Untergründe
- Breit einsetzbar
- Mit Wasser abspülbar

KALK-ZEMENT-EX KONZENTRAT

BESCHREIBUNG

Zur mühelosen Entfernung von alten und hartnäckigen Kalk- und Zementablagerungen auf säurebeständigen Untergründen. Auch geeignet zum Entfernen von Zementschleiern.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Kalk-Zement-Ex-Konzentrat eignet sich zur Entfernung von Kalk- und Zementresten von diversen säurebeständigen Untergründen. Auch anwendbar als „Ätzmittel“ für glatte zementgebundene Böden u. dgl. und als Entkalker von Rohren, Kesseln usw.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

5 - 10 m² / l unverdünntes Produkt

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Maximale Verdünnung 1:10, Verbrauch hängt stark vom Verschmutzungsgrad und dem gewünschten Resultat ab.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Kalk-Cement-Ex Konzentrat in einem Verhältnis von maximal 1:10 mit Wasser verdünnen. Arbeiten Sie bei vertikalen Flächen von unten nach oben, um Nasen und Streifen zu vermeiden. Das Produkt mit Hilfe von Schwamm oder Handspritzpistole aufbringen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Verwenden Sie zur Unterstützung ggf. eine Autobürste oder ein weißes Pad. Wenn sich die rote Farbe zu einem Gelbweiß ändert, bevor das gewünschte Endresultat erreicht wurde, muss Kalk-Cement-Ex erneut aufgetragen werden. Nach Gebrauch alles gründlich mit Wasser abspülen, bis ein neutraler Untergrund erreicht ist. Kalk-Cement-Ex Konzentrat u. a. zur Anwendung in einer nachfüllbaren Sprühflasche, zu verdünnen im Mischverhältnis von 150 ml Kalk-Cement-Ex Konzentrat zu 350 ml sauberem Wasser. Machen Sie an einer Stelle zunächst einen Test.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur: 5 °C
Maximale relative Feuchtigkeit: 100 %
Minimale Untergrundtemperatur: 5 °C
Maximale Untergrundtemperatur: 35 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit reinem Wasser.

BEMERKUNGEN

Reste des Produkts und leere Verpackung als chemischen Abfall entsorgen, im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften.

PH

1

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu