



KALK-CEMENT-EX CONCENTRAAT

Verwijdert moeiteloos kalk en cementaanslag

- Effectieve werking en resultaat
- Voor zuurvaste ondergronden
- Breed inzetbaar
- Met water afspoelbaar

KALK-CEMENT-EX CONCENTRAAT

OMSCHRIJVING

Voor het moeiteloos verwijderen van oude en vastzittende kalk- en cementaanslag, van zuurvaste ondergronden. Ook geschikt voor het verwijderen van cementsluiers.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Kalk-Cement-Ex Concentraat is geschikt om kalk- en cementresten te verwijderen van diverse, zuurbestendige ondergronden. Eveneens toepasbaar als "etsmiddel" voor gladde cementgebonden vloeren e.d. en als ontkalker van leidingen, ketels, e.d.

THEORETISCH VERBRUIK

5 – 10 m²/l onverdund product

PRAKTISCH VERBRUIK

Maximale verdunning 1 op 10, verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling en het gewenste resultaat.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verdun Kalk-Cement-Ex Concentraat tot maximaal 1:10 met water. Werk bij verticale vlakken van onder naar boven om lopers en strepen te voorkomen. Breng het product aan met behulp van een spons of hand drukspuit en laat het 5 - 10 minuten inwerken. Gebruik eventueel een autoborstel of witte pad ter ondersteuning. Wanneer de rode kleur verandert in een geelwitte kleur alvorens het gewenste eindresultaat is bereikt, moet Kalk-Cement-Ex opnieuw worden aangebracht. Spoel na gebruik alles zeer goed af met water tot een neutrale ondergrond is bereikt. Kalk-Cement-Ex Concentraat, voor o.a. toepassing in de navulsprayflacon, te verdunnen in de mengverhouding van 150 ml Kalk-Cement-Ex Concentraat en 350 ml schoon water. Maak eerst een proefvlak

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C

Maximale relatieve vochtigheid : 100%

Minimale ondergrond temperatuur : 5°C

Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

PH

1

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu