

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



3400 LEAKSEAL®

Fleksibel gummibelægning

- Vandtæt halvblank belægning
- Kan overmales med latex eller oliebaseerede malinge
- Anvendes på metal, aluminium, PVC, beton, murværk, forskellige tagmaterialer mv

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

3400 LEAKSEAL®

BESKRIVELSE

RUST-OLEUM® LeakSeal® 3400 er en gummiagtig belægningsmaling, som lukker og forsegler utætheder og revner. LeakSeal® giver en vandtæt og fleksibel overflade, som hindrer fugtindtrængning og forebygger korrosion.

ANBEFALET BRUG

LeakSeal® anvendes til forsegling af huller og revner i metal, aluminium, galvaniseret stål, PVC, beton, murværk, tagpap, vinyl, glasfiber o.lign.

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	20 – 30 minutter
Håndteringstør:	45 – 60 minutter
Genbehandlingstør:	Påfør 2. lag LeakSeal efter 15 – 30 minutter. Overmales med vandbaserede eller oliebase- topmalinger efter 24 timer
Fuldt hærdet:	24 timer

ANBEFALET TØRFILMYKKELSE

65 µm

TEORETISK FORBRUG

0,74 m² pr. spraydåse ved 65 µm tør filtskykkelse

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand, hullets/revnens størrelse samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Al snavs og støv mv. fjernes fra overfladen. Afvask med et rensemiddel iblandet vand og skyl efter med rent vand. Lad overfladen tørre helt. Dårligt hæftende maling fjernes med stålborste eller sandpapir. Blanke overflader matteres let og børstes ren. Overfladen testes for forenelighed.

ANVENDELSESBETINGELSER

Produktet påføres udendørs eller i områder med god udluftning f.eks. i carport el. lign. Påføringstemperaturer 10 - 32° C og luftfugtighed under 85%. Må ikke påføres overflader, der er varmere end 93° C. Undgå at spraye i stærk vind og støvede omgivelser. Tildæk omgivende flader, som ikke skal behandles.

PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL

Ryst spraydåsen grundigt i et minut efter at blandekuglen kan høres. Hvis blandekuglen ikke kan høres FRARÅDES DET AT SLÅ PÅ DÅSEN, kontakt derimod ARMA-TUBE A/S. Det anbefales at udføre en test for at få et indtryk af det endelige resultat. Hold spraydåsen 20 – 45 cm fra overfladen og påfør produktet i korte lige strøg. Det anbefales at påføre et tyndt første lag. Andet lag påføres i et lidt tykkere lag, så produktet dækker helt. Man kan påføre et tykkere lag ved at holde spraydåsen tættere på overfladen. I begyndelsen kan det forekomme, at produktet skummer eller bobler, men det vil forsvinde når laget tørrer op. Bedste resultat opnås efter påføring af to lag. Tørretid mellem lagene skal være 15 - 30 minutter.

BEMÆRKNINGER

1. Hvis dysen tilstopper, skal spidsen på spraydåsen vrides af og renses i fortynder. Stik aldrig noget ned i dyseåbningen.
2. Tag dysen af efter endt arbejde.
3. Spild m.m. afrenses med xylen eller terpentin. Den tomme dåse bortskaffes i h.t. reglerne om bortskaffelse af affald.
4. Den tomme dåse må ikke brændes eller bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C

Udstedelsesdato: 10/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu