

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## METAL CLADDING TOPCOAT

# Water-based satin gloss decorative topcoat

- Improves life expectancy of metal cladding
- Easy to clean and maintain
- Excellent flow and aspect with brush, roller or spray
- High filling and hiding power
- Tintable in almost any colour



KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# METAL CLADDING TOPCOAT

## ОПИСАНИЕ

Waterborne satin gloss decorative topcoat for use on metal objects and cladding.

## ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Finish on metal cladding or any metal surface primed with Metal Cladding Primer, PVDF Primer, NOXYDE® or PEGANOX®. Also directly onto aged Plastisol in good condition.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,3
Гланцово ниво:	Атлас
corrosion_class:	c1_c2_low
Съдържание на твърди вещества в обема:	33%

## ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	1 hour
Сух за употреба:	5 hours
Готов за повторно нанасяне:	8 hours
Напълно втвърден:	2 days

## МОКЪР СЛОЙ

130 µm

## СУХ СЛОЙ

45 µm

## РАЗХОДНА НОРМА

8 m²/l

## КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Can be applied directly on substrates primed with Metal Cladding Primer, NOXYDE® or PEGANOX®. Can also be applied on old sound paints; glossy paints will be roughed up slightly. In all cases, the substrate must be sufficiently dry and clean. Apply 1 - 2 coats of the Metal Cladding Topcoat.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Temperature minimum 10°C / max. 80% R.H.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Apply undiluted in 2 coats by preference.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Apply undiluted in 2 coats by preference. Use short nap roller.

## БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Nozzle: 013 – 015 / Pressure: 160 bar. 1 coat is sufficient in most cases, if there is no big colour difference with the previous coat. If necessary dilute with water. Check WFT and avoid over thicknesses, especially for dark colors. Too high film thickness can result in blistering.

## ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Not recommended.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water

## ЗАБЕЛЕЖКИ

Do not apply in full sun or too hot conditions, to avoid a decreased flow. The product can remain a little sticky if it is used on new Plastisol cladding.

## ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	128 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	128 g/l
Категория ЛОС:	A/d
Ограничение за ЛОС:	130 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Material Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 13/05/2025

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)