

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



METAL CLADDING TOPCOAT

Dekorativ vandbaseret topmaling i satinglans

- Giver stålbeklædning nyt ensartet look
- Dekorativ topmaling, let at rengøre og vedligeholde
- Fantastiske påføringssegenskaber ved både pensel, rulle og airless sprøjtning
- God dækkraft – selv ved ét lag
- Kan tones i alle RAL- og NCS farver

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

METAL CLADDING TOPCOAT

BESKRIVELSE

Vandbaseret topmaling med dekorativ satinglans.

ANBEFALET BRUG

Topmaling til stålbeklædning eller andre metaloverflader, som er grundet med Metal Cladding Primer, PVDF Primer, NOXYDE® eller PEGANOX®. Kan også påføres direkte på ældre Plastisolplader, som er i god stand.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,3
Glansgrad:	Satin
Korrosionsklasse:	C1/C2 lav beskyttelse
Tørstofindhold i volumen:	33%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1 time
Håndteringstør:	5 timer
Genbehandlingstør:	8 timer
Fuldt hærdet:	2 dage

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

130 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

45 µm

TEORETISK FORBRUG

8 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkevidde afhænger af mange faktorer såsom underlagets porøsitet og ruhed, samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Kan påføres direkte på overflader, som er grundet med Metal Cladding Primer, NOXYDE® eller PEGANOX®. Kan også påføres malede overflader i god stand; glansfulde malinger skal mættes først. Overfladen skal altid være helt ren og tør inden påføring. Påfør 1 – 2 lag Metal Cladding Topcoat.

BRUGSANVISNING

Produktet skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Temperaturer min. 10° C / luftfugtighed under 80%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Påføres ufortyndet. Det anbefales at påføre 2 lag.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Påføres ufortyndet. Det anbefales at påføre 2 lag. Påfør med kortluvet rulle.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Hvis nødvendigt kan fortyndes med vand. Dysestørrelse: 13 – 15. Tryk: min. 160 bar. Ét lag vil i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt, hvis det underliggende lags farve ikke afviger særligt. Undgå overdreven våd lagtykkelse, især ved mørke farver!

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Anbefales ikke.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Vand

BEMÆRKNINGER

Påfør IKKE i direkte sollys eller ved høje temperaturer. Produktet kan forblive let klæbrig, hvis det påføres nye Plastisolplader.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	128 g/l
VOC-færdigblanding:	128 g/l
VOC-kategori:	A/d
VOC-grænse:	130 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten

HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 20/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu