

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



MURFILL[®] WP PLUS NF

Elastic waterproofing system

- UV-crosslinking system, acrylic
- Very durable system, guarantee
- Very flexible paint film, crack-bridging
- Permanently elastic
- Waterproof



MURFILL® WP PLUS NF

BESCHREIBUNG

Smooth, semi-thick elastic cladding for facades. Based on acrylic resins with UV-cross-linking system, for waterproofing facades. Water based.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Waterproofing of facades, crack bridging from 0.2 mm to 2 mm

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,5 (± af afhankelijk van kleur)
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 85°:	2%
Feststoffgehalt in Gewicht:	74 % (±afhankelijk van kleur)
Feststoffgehalt in Volume:	62 % (±afhankelijk van kleur)

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

500 g/m²/coat

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

The consumption is theoretical and depends on many factors such as roughness and porosity of the substrate and the application conditions.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

The surface must be completely clean, dry and healthy. In the event of contamination by microorganisms, pre-clean with an anti-moss solution.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Before use, the coatings must be stirred intensively to a good homogeneity

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei drohendem Regen ausbringen. In einem trockenen und gut belüfteten Raum auftragen. Temperatur von Luft, Untergrund und Beschichtung zwischen 5°C und 30°C und relative Luftfeuchtigkeit unter 85%. Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

- Synthetic brushes for water-based paints.
- 15% water when used as a primer

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

- 20 mm textured polyamide rolls or long-haired brushes according to the roughness of the surface
- 15% water when used as a primer

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

water

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	139 g/l max.
VOC-Kategorie:	A/i
VOC-Grenzwert:	140 g/l (2010)
Bemerkungen für Sicherheit:	Consult the relevant product safety sheet and the information on the packaging.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu