

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



MURPRIM S

Solvent-based primer with high covering power



- Based on Pliolite
- Impregnates & fixes the mineral substrate
- To be applied on slightly damp surfaces
- Good coverage
- Applicable to recently plastered walls

MURPRIM S

BESCHREIBUNG

Solvent-based primer for use in combination with all Mathys façade paints

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Solvent based fixing primer for mineral substrates, old and sound substrates that can be covered with Murfill RP Siloxan, Murfill WP , and for elastic joint filler: Elastofill and Murfiller.

EMPFOHLENES SYSTEM

Bare substrate or well conserved undercoats: Murprim Aqua + 400 g/m² MURFILL RP Siloxan or Murfill WP. Old well conserved undercoats must be compatible. Check substrate in advance. Surface irregularities Levelling with repair mortar (Pegacrete) or with filler.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³): ± 1,16
Feststoffgehalt in Volume: ± 27 %
Wasserdampfdurchlässigkeit: Sd= 0,0031 m (20 µm DFT)

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

110 g/m²

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

The substrate must be completely clean, dry and sound and insensitive to water. In case of contamination by micro-organisms the substrate must first be cleaned with a fungicide solution. If the substrate is oily and dirty, this must be cleaned with a solution of Cleaner/degreaser ND14. Remove old not adhering coats.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

To ensure homogeneity coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimum temperature 5°C, maximum temperature 35°C and maximum relative humidity 80 %. No condensation during drying time .Low temperatures and/or high relative humidity will extend the drying time.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Natural silk and polyamide.

20 Vol.%white spirit

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

12 mm or long haired brushes according to roughness of substrate.
20 Vol.% white spirit

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

White spirit or Thinner Rust Oleum 160

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: 749 g/l max
VOC-Kategorie: A/h
VOC-Grenzwert: 750 g/l (2010)
Bemerkungen für Sicherheit: Consult safety data sheet and Safety information printed on the can.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 03/04/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu