RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

NOXYDE®

Vandbaseret rustbeskyttelse til den professionelle

- Fremragende rustbeskyttelse, selv i svære industrielle miljøer
- 200% elastisk maling. Ingen revner eller afskalning.
- Beskytter vanskelige dele som møtrikker, bolte og samlinger
- Sprøjtestøv tørrer, inden det rammer jorden
- Sparer tid på afdækning og rengøring

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NOXYDE®

BESKRIVELSE
1K vandbaseret elastisk maling med uovertruffen korrosionsbeskyttelse.

ANBEFALET BRUG
1. På jern, stål, specielle legeringer, galvaniseret og metalliseret jern og stål, aluminium, kobber, zink, bly, etc. Som rustbeskyttelse eller vandtætning. Ved anvendelse på fastsiddende rust anbefales Noxyde engelsk rød til 1. lag.
2. Fortyndet 25% med vand anvendes Noxyde som vedhæftningsprimer på glatte overflader som glas, glatte klinker, beton, keramik, fliser mv.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,2 - 1,3
Glansgrad:	Satin
Glansgrad ved 60°:	20%
Korrosionsklasse:	C5 meget høj beskyttelse
Faststofindhold i vægt:	62 % ± 3 %
Tørstofindhold i volumen:	55 % ± 3 %

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1,5 time
Håndteringstør:	3 timer
Genbehandlingstør:	24 timer
Fuldt hærdet:	2 uger

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE
320 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE
175 µm

TEORETISK FORBRUG
Pensel/rulle: 200 - 300 g/m²/lag. Til max. rustbeskyttelse: 800 g/m² = 350 my tør filmtykkelse

PRAKTISK FORBRUG
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom underlagets porøsitet og ruhed, samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Fedt, olie og al anden overfladeforurening afvaskes ved alkalisk afrensning eller ved højtryks(damp)rensning (max. 200 bar). Rust fjernes ved sandblæsning Sa2, stålbørstning St2 eller Wj2 højtryksrensning (min. 600 bar). Efter afrensning skal overfladen være helt ren og støvfri. På nygalvaniseret stål, nyt zink, aluminium og rustfrit stål anvendes Pegalink som vedhæftningsprimer. På tidligere rustne flader SKAL der efter afrensning anvendes Noxyde engelsk rød til 1. lag. Påfør Noxyde i forskellige farver fra lag til lag.

BRUGSANVISNING
Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER
Temperaturer mellem 8° C og 55° C / luftfugtighed under 80%. Overfladetemperaturen skal være min. 5° C over dugpunktet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL
Påføres ufortyndet som rustbeskyttelsesmaling. Fortyndet ca. 25% med vand som vedhæftningsprimer (forbrug ca. 100 g/m²)

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE
Påføres ufortyndet som rustbeskyttelsesmaling. Fortyndet ca. 25% med vand som vedhæftningsprimer (forbrug ca. 100 g/m²)

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE
Påføres ufortyndet. Dysestørrelse: 13-17. Tryk: min. 170 bar. Dysestørrelse og tryk kan variere afhængig af overfladetype, maleudstyr mv.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD
Vand

BEMÆRKNINGER
Sørg for tilstrækkelig ventilation ved indendørs arbejde. Under arbejdsstop sættes pensel og dyse i vand. Produktet kan genmales efter 24 timer med Noxyde, Coating PRT, højglans alkyd topmalinger eller acryl dispersions topmalinger i højglans og satin.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	15 g/l
VOC-færdigblanding:	15 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	140 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten.

HOLDBARHED
Minimum 4 år fra produktionsdato i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5°C og 35°C.

Udstedelsesdato: 22/11/2023

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu