

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



NS200/300/500

Antirutsch-Additive für 2K-Produkte

- Dauerhaftes Antirutsch-Granulat aus Aluminiumoxid
- Widersteht Fahrzeugverkehr
- Wahl aus 3 verschiedenen Granulatgrößen
- Kann zugemischt oder in nasse Farbe eingestreut werden
- Geeignet für alle 2K-Farbe

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NS200/300/500

BESCHREIBUNG

Dauerhaftes Antirutsch-Granulat, auf gesinterte Feuersteinen basiert, dient als Zusatzmittel für Bodenanstriche und gibt eine Antirutsch-Oberfläche.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Anti-Rutsch Zusatzmittel NS200/300/500 dient als Zusatzmittel für Bodenanstriche und gibt eine anti-rutsch Oberfläche. Wird in Kombination mit den folgenden RUST-OLEUM Bodenanstrichen angewendet: 5500; 9100, Pegakote, 5800, 9700 und Rust-O-Thane® Polyurethan Deckanstriche. Anti-Rutsch Zusatzmittel wird eingemischt oder auf frisch aufgetragenen, noch nasser RUST-OLEUM Bodenanstriche mit der Hand oder mit einem speziellen Druckluftspritzgerät eingestreut. NS200/300/500 ist für Industrieböden entwickelt worden und soll mit den empfohlenen RUST-OLEUM Bodenanstrichen wenn eingestreut worden ist überstrichen werden.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³): 2,3
Feststoffgehalt in Gewicht: 100%
Feststoffgehalt in Volume: 100%

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

NS200/300: Sparsam: 20 m²/kg (= 200 g/l beim Einmischen), Übermäßig: 10 m²/kg (= 400 g/l beim Einmischen)

NS500: Sparsam: 5 m²/kg, Übermäßig: 2 m²/kg

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Einstreuen: Anti-Rutsch Zusatzmittel mit der Hand oder mit einem speziellen Druckluftspritzgerät mit einem Düsedurchmesser von wenigstens 18 mm und einem Luftdruck zwischen 1 - 3 Bar auf den frisch aufgetragenen, noch nassen RUST-OLEUM Bodenanstrich einstreuen.

Einmischen: Anti-rutsch Zusatzmittel mit dem Anstrichmaterial mischen und mit dem Roller auftragen (nicht spritzen). Regelmäßig rühren verhindert senken des Zusatzmittels.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Für ein optimales Ergebnis, bitte die erforderlichen Bedingungen des aufgetragenen Bodenanstrichsystems nachschlagen.

BEMERKUNGEN

Für Anstrichsysteme mit einer trockener Schichtdicke weniger als 300 µm, wird Anti-Rutsch Zusatzmittel NS200 empfohlen. Für 1K-Farben wird NS100 empfohlen.

Korngröße: NS200: 0.2 - 0.5 mm, NS300: 0.5 - 1.0 mm, NS500: 0.8 - 1.5 mm. NS500 ist in den Farben weiß (Aluminiumoxid) und schwarz (Carborundum / Eisenoxid) verfügbar - Verwenden Sie Weiss für hellfarbige Beschichtung und schwarz für dunklere Beschichtungen.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 5 Jahre ab Fertigungsdatum falls in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C gelagert.

Ausgabedatum: 13/05/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu