

**RUST-OLEUM**<sup>®</sup>  
— INDUSTRIAL —



**NS200/300/500**

## Anti-slip additief voor 2K-producten



- Duurzame aluminiumoxide anti-slip korrels
- Bestand tegen verkeer met voertuigen
- Keuze uit 3 verschillende korrelgroottes
- Kan worden ingemengd of ingestrooid worden op een nog natte coatinglaag
- Voor alle 2K verven

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# NS200/300/500

## OMSCHRIJVING

Duurzame anti-slip korrels, gemaakt van gesinterde vuurstenen, dienen als toevoeging aan vloercoatings en geven een duurzaam anti-slip oppervlak.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Anti-Slip Strooisplit 200, 300 en 500 dienen als toevoeging aan vloercoatings en geeft een anti-slip oppervlak. Kan worden toegepast in combinatie met de volgende RUST-OLEUM vloercoatings: 5500; 9100, Pegakote, 5800, 9700 en Rust-O-Thane® Polyurethaan Deklagen. Kan ingemengd worden met het geschikte RUST-OLEUM Systeem, wordt met de hand ingestrooid of met een speciaal spuitpistool aangebracht. Ontwikkeld voor industriële Anti-Slip vloeren en moet worden overschilderd met de aanbevolen RUST-OLEUM Systemen als het ingestrooid wordt.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm<sup>3</sup>): 2,3  
Vaste stof gehalte in gewicht: 100%  
Vaste stof gehalte in volume: 100%

## THEORETISCH VERBRUIK

NS200/300: Spaarzaam: 20 m<sup>2</sup>/kg (= 200 g/l bij inmengen), Overmatig: 10 m<sup>2</sup>/kg (= 400 g/l bij inmengen)

NS500: Spaarzaam: 5 m<sup>2</sup>/kg, Overmatig: 2 m<sup>2</sup>/kg

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Instrooien: strooi het granulaat op de vers aangebrachte natte RUST-OLEUM Coating, met de hand m.b.v. een "strooibus" voor kleine oppervlakken, of m.b.v. een speciaal spuitpistool met een minimale nozzle opening van 18 mm (¾ inch); luchtdruk tussen 1- 3 bar.

Inmengen: meng het granulaat in het coatingmateriaal en breng de coating aan met een roller (niet spuiten), regelmatig doorroeren om uitzakken van het granulaat te voorkomen.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Voor een optimaal resultaat moet voldaan worden aan de applicatie condities van de betreffende vloercoating.

## OPMERKINGEN

Voor coatingsystemen met een droge laagdikte van minder dan 300 µm wordt aanbevolen om NS200 te gebruiken. Voor 1K-verven wordt NS100 aanbevolen.

Deeltjesgrootte: NS200: 0.2 - 0.5 mm, NS300: 0.5 - 1.0 mm, NS500: 0.8 - 1.5 mm. NS500 is beschikbaar in wit (aluminiumoxide) en zwart (carborundum/ijzeroxide) - gebruik wit voor lichte gekleurde coating en zwart voor donkerer coatings.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 06/02/2026

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)