

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



**NS200/300/500**

## **Dodatki antypoślizgowe do farb 2K**



- Trwały dodatek antypoślizgowy z tlenku aluminium
- Odporność na ruch kołowy
- Do wyboru 3 różne rozmiary granulek
- Może być wstępnie mieszany lub nakładany na mokrą farbę
- Do każdej farby 2K

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.RUST-OLEUM.EU**

# NS200/300/500

## OPIS

Granulaty antypoślizgowe, wykonane z termicznie łupanych kamieni krzemiennych, zmieniają standardową powłokę podłogową w trwałą powłokę antypoślizgową.

## ZAŁECANE UŻYCIE

Dodatki antypoślizgowe 200, 300 i 500 są przeznaczone do dodawania do powłok podłogowych w celu uzyskania powierzchni antypoślizgowej. Dodatki antypoślizgowe mogą być stosowane w połączeniu z następującymi powłokami RUST-OLEUM 2K-Floor: 5500, 9100, Pegakote, 5800, 9700 i poliuretanowymi powłokami nawierzchniowymi Rust-O-Thane®. Dodatki antypoślizgowe mogą być mieszane z wymaganym systemem powłokowym RUST-OLEUM lub mogą być rozpylane na świeżo nałożoną powłokę ręcznie lub za pomocą specjalnego niskociśnieniowego sprzętu natryskowego. Przeznaczony do antypoślizgowych posadzek przemysłowych i powinien być pokryty warstwą nawierzchniową wymaganego systemu RUST-OLEUM, jeśli jest natryskiwany.

## DANE TECHNICZNE

|  |      |
|--|------|
| Gęstość:                                   | 2,3  |
| Zawartość substancji stałych wagowo:       | 100% |
| Zawartość substancji stałych objętościowo: | 100% |

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

**NS200/300:** Oszczędnie: 20 m<sup>2</sup>/kg (= 200 g/l w przypadku zmieszania), Gęsto: 10 m<sup>2</sup>/kg (= 400 g/l w przypadku zmieszania)

**NS500:** Oszczędnie: 5 m<sup>2</sup>/kg, Gęsto: 2 m<sup>2</sup>/kg.

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Praktyczne zastosowanie zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i ilość zanieczyszczeń, kształt podłoża i straty materiału podczas aplikacji.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

**Posypywanie:** posypać granulatem świeżo nałożoną, mokrą powłokę RUST-OLEUM, ręcznie za pomocą "skrzynki zraszającej" na małych powierzchniach lub za pomocą specjalnego niskociśnieniowego sprzętu natryskowego z otworem dyszy co najmniej 18 mm; ciśnienie powietrza od 1 do 3 barów.

**Mieszanie:** wymieszać granulatem z mokrym materiałem powłokowym i nałożyć powłokę wałkiem lub pędzlem (nie przez natryskiwanie), regularnie mieszać, aby uniknąć osiadczenia granulatu.

## WARUNKI APLIKACJI

Aby uzyskać optymalne wyniki, należy przestrzegać warunków aplikacji z zastosowaną powłoką podłogową RUST-OLEUM.

## UWAGI

W przypadku systemów powłokowych o grubości suchej powłoki mniejszej niż 300 µm zaleca się stosowanie NS 200. W przypadku farb 1K należy stosować NS100.

**Wielkość cząstek:** NS200: 0,2 - 0,5 mm, NS300: 0,5 - 1,0 mm, NS500: 0,8 - 1,5 mm. NS500 jest dostępny w kolorze białym (tlenek glinu) i czarnym (karborund/tlenek żelaza) - używaj białego do jasnych kolorów powłok i czarnego do ciemniejszych kolorów powłok.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Co najmniej 5 lat od daty produkcji w nieotwartych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie w bezpośrednim świetle słonecznym, w temperaturze od 5° do 35°C.

Data wydania: 06/02/2026

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu