

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARACEM[®] DECO NATURE PRIMER NF

Impression en phase aqueuse avec Ecolabel

- Grand pouvoir imprégnant et fixant
- Mat
- Ecolabel

PARACEM® DECO NATURE PRIMER NF

DESCRIPTION

Impression acrylique en phase aqueuse pour des applications de haute qualité à l'intérieur, à très faible teneur en COV. Le produit bénéficie d'un Ecolabel en blanc.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Applicable sur la plupart des supports présentant une forte porosité, pour bâtiments et particuliers.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm ³):	± 1,28 - 1,3
Niveau de brillance:	Mat
Niveau de brillance à 60°:	Matt
Niveau de brillance à 85°:	Matt
Extrait sec en poids:	52 - 56%
Extrait sec en volume:	42 - 46%

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	1 h
Recouvrable:	8 h

CONSUMMATION THÉORIQUE

8 - 10 m²/l par couche

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application (DIN 53220).

PRÉPARATION DE SURFACE

Les supports doivent être propres et secs, nettoyés et dépolissés. Éliminer les anciennes couches de peintures non adhérentes.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Bien homogénéiser le produit avant application.

CONDITIONS D'APPLICATION

Supports propres et secs, minimum 10°C.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Buze: 9 - 11 / Pression: 200 bars, diluer max 3% avec de l'eau.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Diluer max 3% avec de l'eau.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

La mise à la teinte fait perdre les bénéfices de L'Ecolabel (l'ajout de colorants augmentant la teneur en COV).

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	3 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consultez la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 10 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu