

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARACEM[®] DECO NATURE PRIMER NF

Watergedragen impregneerprimer met Ecolabel

- Groot fixerend vermogen
- Mat
- Ecolabel

PARACEM® DECO NATURE PRIMER NF

OMSCHRIJVING

Watergedragen acrylaat impregneerprimer voor hoogwaardige binnentoepassingen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Toepasbaar op de meeste ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, etc.), zowel in particuliere als in openbare gebouwen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	± 1,28 - 1,3
Glansgraad:	Mat
Glansgraad bij 60°:	Matt
Glansgraad bij 85°:	Matt
Vaste stof gehalte in gewicht:	52 - 56%
Vaste stof gehalte in volume:	42 - 46%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 uur
Overschilderbaar:	8 uur

THEORETISCH VERBRUIK

8 - 10 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet goed droog zijn, vrij van vuil en stof. Verwijder slecht hechtende verflagen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Product voor gebruik goed oproeren.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Droog weer, minimum 10°C.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund aanbrengen tot verzadiging.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 9 - 11 / Druk: 200 bar, tot max. 3% verdunnen met water.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Tot max. 3% verdunnen met water.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

OPMERKINGEN

Na tinting is het Ecolabel niet meer van toepassing. Toevoeging van colorants verhoogt het VOC-gehalte.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	3 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 10° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu