

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARACEM[®] DECO NATURE SATIN NF

Peinture satinée en phase aqueuse avec Ecolabel



- Tendu excellent
- Bonne résistance mécanique au frottement
- Aspect satiné régulier
- Film à structure fermée
- Lavable

PARACEM® DECO NATURE SATIN NF

DESCRIPTION

Peinture acrylique en phase aqueuse pour des applications de haute qualité à l'intérieur, à faible teneur en COV. Le produit bénéficie d'un Ecolabel en blanc. La meilleure peinture pour vous et pour la nature.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Finition décorative satinée pour murs intérieurs et plafonds. Applicable sur la plupart des supports (plâtre, briques, béton, etc.) pour bâtiments et particuliers. S'applique en deux couches.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm ³):	1,36
Niveau de brillance:	Satin
Extrait sec en poids:	57 - 61%
Extrait sec en volume:	42 - 46%
Résistance au frottement humide (EN 13300):	Classe 1 (inférieur à 5µm à 200 frottements)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	1 h
Recouvrable:	6-8 h

CONSOMMATION THÉORIQUE

10 - 12 m²/l par couche

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application. (DIN 53213).

PRÉPARATION DE SURFACE

Le Paracem Déco Nature Satin peut être directement appliqué sur anciennes couches de peinture en bon état et sur la plupart des papiers peints, texture à peindre et toile de verre. Support très poreux, plâtres lisses et Placoplâtre résistant à l'eau : imprimer avec Paracem Déco Nature Primaire.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Bien homogénéiser le produit avant application.

CONDITIONS D'APPLICATION

Supports propres et secs, minimum 10°C.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Buse: 9 - 11 / pression: 200 bar, diluer max 3% avec de l'eau.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Diluer max 3% avec de l'eau.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

La mise à la teinte fait perdre les bénéfices de l'Ecolabel (l'ajout de colorants augmentant la teneur en COV).

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	Max. 0.5 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consultez la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu