



Quality Paints since 1845
MATHYS®



PARACEM® DECO PLAFOND

Einschicht Deckenfarbe

- Aussergewöhnlich hohe Deckkraft (deckt meistens in einer schicht)
- Uniformes mattes Aussehen ohne Anziehen
- Verzögerte Trocknung (wodurch dass grosse Oberflächen verarbeitet werden können)
- Geruchsarm
- Extra matt

PARACEM® DECO PLAFOND

BESCHREIBUNG

Paracem Deco Plafond ist ein super deckende matte Acrylfarbe für Decken und Innenmauern. Anwendbar auf den meisten üblichen Mineraluntergründen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Für Innenwände und Decken; auf Putz, Gipskartonplatten, Pflaster, Backsteine, Beton, etc. wie auch auf Altanstriche, Tapete, Rauhfaser, etc.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,41 - 1,45
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 60°:	Matt: 2%
Feststoffgehalt in Gewicht:	52 - 54%
Feststoffgehalt in Volume:	32 - 34%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	2 St.
Überstreichbar:	4 St.
Durchgehärtet:	1 Tage

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

140 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

45 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

6 - 8 m²/l per coat

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Practical coverage depends on many factors such as porosity, roughness of the substrate and material losses during application.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Immer auf einem trockenen und tragfähigen Untergrund arbeiten. Alte gereinigte Farbschichten in gutem Zustand wie auch leicht poröse Untergründe können direkt mit Paracem Deco Plafond überstrichen werden. Stark poröse Untergründe, glatter Putz und wasserbeständige Gipskartonplatten zuerst mit Pegafix imprägnieren. Nikotinflecke zuerst mit Pegaprim Isofix, Pegamat Aqua oder Pegamat RL isolieren. Alte feuchte Flecke mit Pegamat RL oder Pegaprim Isofix isolieren. Ungestrichenes Holz vorab richtig vorbehandeln und grundieren (zum Beispiel mit Fassiprim oder Pegaprim Xpress). Metalluntergründe ohne Rost mit Pegalink, Pegaprim Xpress oder Galvaprim vorbehandeln.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Bei einer Temperatur von mindestens 5°C und eine R.F. von höchstens 80 % auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Unverdünnt auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Unverdünnt auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Wenn nötig mit Wasser verdünnen.

Düse: 011 - 013

Druck: 200 Bar

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Nein.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	28 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	29 g/l
VOC-Kategorie:	A/a
VOC-Grenzwert:	30 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu