

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARACEM[®] DECO PRIMER

Primaire régulateur d'absorption très couvrant

- Diminue l'absorption
- Séchage rapide
- Neutralise les différences d'absorption du support
- Evite les embus (taches mates et brillantes) dans la couche de finition
- Très bon pouvoir couvrant



PARACEM® DECO PRIMER

DESCRIPTION

Paracem® Deco Primer est un primaire pour murs intérieurs et plafonds à base de résines acrylique et diluable à l'eau. Un primaire couvrant qui neutralise les différences d'absorption du support.

UTILISATION RECOMMANDÉE

A l'intérieur, sur différentes surfaces poreuses non peintes (p.e. briques, plâtre, béton) avant de les peindre avec des peintures diluable à l'eau.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	± 1,35 (white - wit - blanc)
Niveau de brillance:	Mat
Niveau de brillance à 60°:	Mat: 5%
Extrait sec en poids:	58% (white - wit - blanc)
Extrait sec en volume:	45% (white - wit - blanc)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	1.5 h
Recouvrable:	2-3 h
Dur à cœur:	1 semaine

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

45 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

8 - 10 m² / l

CONSOMMATION PRATIQUE

The yield depends on many factors such as roughness or porosity of the support and product losses during application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les supports doivent être propres, secs et dégraissés. Le Paracem Deco Primer peut être directement appliqué sur anciennes couches de peinture en bon état et sur des surfaces peu poreuses. Support très poreux, plâtres lisses et placoplâtre résistant à l'eau doivent être préalablement imprégnés avec une couche de Pegafix ou une ou deux couches de Paracem Deco Primer. Les tâches d'eau ou de nicotine doivent être masquées avec Pegamat RL, ou les primaires Zinsser 123 Plus ou B.I.N.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

Application à une température de min. 5°C et une H.R. de max. 80%.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Appliquer non dilué.

Gicleur: 011 - 015 / Pression: 180 - 200 bars.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Appliquer non dilué.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	30 g/l
COV prêt à l'emploi:	30 g/l
Catégorie COV:	A/g
Limite COV:	30 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu