



Quality Paints since 1845
MATHYS®

PARACEM® DECO PRIMER

Absorptieregulerende en goed dekkende primer

- Vermindert de zuigkracht
- Neutraliseert absorptieverschillen
- Voorkomt glansverschillen in de eindlaag
- Zeer goed dekkend
- Verbeterd de hechting van de eindlaag



PARACEM® DECO PRIMER

OMSCHRIJVING

Paracem® Deco Primer is een watergedragen grondlaag voor binnen op basis van acrylharsen. Goed dekkende primer die de verschillen in zuigkracht van de ondergrond neutraliseert.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Binnen, op diverse poreuze niet geschilderde oppervlakken (bv. baksteen, plakwerk, beton) alvorens deze af te werken met watergedragen verven.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Dichtheid (g/cm ³): | ± 1,35 (white - wit - blanc) |
| Glansgraad: | Mat |
| Glansgraad bij 60°: | Mat: 5% |
| Vaste stof gehalte in gewicht: | 58% (white - wit - blanc) |
| Vaste stof gehalte in volume: | 45% (white - wit - blanc) |

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

| | |
|---------------------|------------|
| Kleefvrij: | 1,5 uur |
| Overschilderbaar: | 2 - 3 uren |
| Volledig uitgehard: | 1 week |

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

45 µm

THEORETISCH VERBRUIK

8 - 10 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Ondergrond zuiver en vetvrij maken. Oude gereinigde verflagen in goede staat en licht poreuze ondergronden kunnen direct met Paracem Deco Primer overschilderd worden. Sterk poreuze ondergronden, glad plakwerk en waterbestendig gipskarton impregneren met Pegafix of 1 of 2 lagen Paracem Deco Primer. Vochttringen of nicotinevlekken eerst isoleren met Pegaprim Isofix of Pegamat RL.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen bij een temperatuur van min. 5°C en een R.V. van max. 80%.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPIJT

Onverdund aanbrengen.

Nozzle: 011 - 015 / Druk: 180 - 200 bar.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Onverdund aanbrengen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

| | |
|-----------------------------|---|
| VOC gehalte: | 30 g/l |
| VOC readymix: | 30 g/l |
| VOC categorie: | A/g |
| VOC limiet: | 30 g/l |
| Opmerkingen mbt veiligheid: | Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. |

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu