



Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARACEM[®] DECO ULTRA CLEAN

Eine matte, abwaschbare, wasserverdünnbare Acrylfarbe

- Leicht abwaschbar
- Sehr gute mechanische Beständigkeit gegen Reibung
- Geringe Schmutzanfälligkeit
- Einfach anzubringen
- Gleichmäßiges mattes Aussehen

PARACEM® DECO ULTRA CLEAN

BESCHREIBUNG

Paracem® Deco Ultra Clean ist eine matte, abwaschbare, wasserverdünnbare Acrylfarbe für Innenwände. Dieser dekorative Anstrich ist in Weiß und fast allen erdenklichen hellen und dunklen Farbtönen erhältlich.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Idealer Schlussanstrich für Innenwände, die regelmäßig gereinigt werden (z. B. Kinderzimmer, Küchen). Anwendbar auf den meisten Untergründen (Putz, Ziegel, Beton usw.) sowohl in privaten wie in öffentlichen Gebäuden.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,36 - 1,40 (white - wit - blanc)
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 60°:	Matt: 1-2%
Glanzgrad bei 85°:	Matt: 2,5-3,5%
Feststoffgehalt in Gewicht:	60,5 - 62,5% (white)
Feststoffgehalt in Volume:	49 - 51% (white)

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	30 Minuten
Überstreichbar:	1 St.
Durchgehärtet:	7 Tage

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

100 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

50 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

7 - 10 m²/l pro Schicht

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Die tatsächliche Ergiebigkeit ist von vielen Faktoren wie der Porosität und Rauheit des Untergrundes und dem Materialverlust während der Verarbeitung abhängig (EN53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alte gereinigte Farbschichten in gutem Zustand sowie leicht poröse und poröse Untergründe zuerst mit Paracem Deco Primer imprägnieren. Glatten Putz und wasserbeständigen Gipskarton erst imprägnieren mit Zinsser Bulls Eye 1-2-3 Plus oder mit Pegaprim Xpress.

Nikotinflecken erst mit Pegafix Isofix, Pegamat Aqua oder Pegamat RL isolieren. Alte Wasserflecken erst mit Pegamat RL oder Pegaprim Isofix isolieren.

Ungestrichenes Holz zunächst richtig vorbehandeln und grundieren (z. B. mit Fassiprim Aqua der Pegaprim Xpress).

Metalluntergründe ohne Rost mit Pegalink oder Pegaprim Xpress vorbehandeln.

Auf Glasfasergewebe vorzugsweise erst eine Schicht Paracem Deco Primer und abschließend 2 Schichten Paracem® Deco Ultra Clean auftragen.

Falls man Paracem® Deco Ultra Clean mit einem Fugenkitt kombinieren möchte, empfehlen wir Ihnen die Anwendung unseres Acrylatkitts Elastopro.

Dieser Acrylatkitt kann nach einer Trockenzeit von wenigstens 4 Stunden angestrichen werden (20°C, 60% relative Feuchtigkeit).

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch muss das Produkt gut durchgerührt werden, um eine gute Homogenität zu erzielen. Tragen Sie 2 Schichten Paracem® Deco Ultra Clean auf. Für ein optimales Ergebnis verwenden Sie einen Kunsthaarpinsel oder eine 10 mm-Mikrofaserrolle.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

> 5 °C; < 80 % rel. L.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Unverdünnt mit einem Kunsthaarpinsel auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Unverdünnt mit einer 10 mm-Mikrofaserrolle auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Sprühkopf: 013 - 019 / Druck: 160-200 bar.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Nicht empfohlen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

BEMERKUNGEN

Hinweise zur Reinigung: Entfernen Sie Schmutz immer so schnell wie möglich von den Wänden. Die meisten Verunreinigungen können ganz einfach mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie lauwarmes Wasser und ein mildes, farbloses Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. Drücken Sie beim Reinigen nicht übermäßig auf, sonst waschen Sie womöglich die Farbe ab und es entstehen sichtbare Spuren.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen wischen Sie den Untergrund erst mit einem weichen, feuchten Tuch ab und verwenden dann den Mathys Multi-Reiniger (verdünnt 1:100). Trocken lassen.

Das beste Ergebnis bei der Reinigung von Paracem® Deco Ultra Clean erzielen Sie nach 7 Tagen Aushärtungszeit.

Trotz ausführlicher Bewertungen zur Bestätigung der Abwaschbarkeit von Paracem Deco Ultra kannes sein, dass einige Verunreinigungen schwer entfernbar sind und Spuren hinterlassen.

Beim Berühren der Farbe können Spuren zurückbleiben, was an der matten Beschaffenheit des Anstrichs liegt (diese Spuren sind auf dunklen Farben stärker sichtbar).

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	15 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	15 g/l
VOC-Kategorie:	A/a
VOC-Grenzwert:	30 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Ziehen Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt und die Informationen auf der Verpackung zurate.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 - 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu