



Quality Paints since 1845
MATHYS®



PARACEM® DECO ULTRA CLEAN

Peinture mate murale intérieure lavable

- Très facilement lavable.
- Excellente résistance mécanique au frottement
- Sensibilité réduite à la saleté
- Facile à appliquer
- Aspect mat égal

PARACEM® DECO ULTRA CLEAN

DESCRIPTION

Paracem® Deco Ultra est une peinture acrylique mate lavable en phase aqueuse pour murs intérieurs. Cette peinture décorative est disponible en blanc et dans presque toutes les couleurs imaginables, des teintes claires aux teintes foncées.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Finition idéale pour les murs intérieurs qui sont régulièrement lavés (p. ex. chambre d'enfant, cuisine...). Applicable sur la plupart des supports (plâtre, brique, béton, etc.), pour bâtiments particuliers et publics.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	1,36 - 1,40 (white - wit - blanc)
Niveau de brillance:	Mat
Niveau de brillance à 60°:	Mat: 1-2%
Niveau de brillance à 85°:	Mat: 2.5-3.5%
Extrait sec en poids:	60,5 - 62,5% (white)
Extrait sec en volume:	49 - 51% (white)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	30 min
Recouvrable:	1 h
Dur à cœur:	7 jours

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

50 µm

CONSUMMATION THÉORIQUE

7 - 10 m²/l par couche

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être propre, sec, sans poussière ni graisse. Les anciennes couches de peinture en bon état et les supports peu poreux peuvent être peints directement avec Paracem® Deco Ultra Clean. Traiter au préalable les supports poreux avec Paracem® Deco Primer. Les supports fortement poreux, les enduits lisses et les plaques de plâtre hydrofuges doivent être enduits préalablement avec Pegafix. Les taches anciennes d'humidité ou de nicotine, doivent être isolées avec du Pegamat® RL ou les primaires Zinsser Bulls-Eye 123 ou 123 Plus. Les boiseries nues doivent être prétraitées par application d'une couche de fond (p. e. Fassiprim Aqua ou Zinsser Bulls-Eye 123 ou 123 Plus). Les supports en métal, exempts de taches de rouille doivent être prétraités avec du Pegalink® ou Bulls-Eye 123. Sur la fibre de verre, il faut de préférence appliquer préalablement une couche de Paracem® Deco Primer ou Zinsser Bulls-Eye 123 ou 123 Plus avant de finir avec 2 couches de Paracem® Deco Ultra Clean. En combinaison avec un mastic acrylique nous conseillons d'utiliser notre cartouche Elastopro qui est recouvrable après minimum 1 heure de séchage à 20°C et 60% H.R.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Le produit doit être agité de façon intensive avant l'utilisation afin d'obtenir une bonne homogénéité. Appliquez 2 couches de Paracem Deco Ultra Clean. Pour obtenir le meilleur résultat, utilisez une brosse à poils synthétiques ou un rouleau microfibre de 10 mm.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 5°C, < 80% H.R.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué avec une brosse à poils synthétiques.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

appliquer non dilué avec un rouleau en microfibre de 10 mm.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 013 - 019 / Pression: 160 -200 bars.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Non recommandé.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Nettoyez le matériel à l'eau, éliminez les résidus selon une méthode recommandée.

REMARQUES

Instructions de nettoyage: Éliminez le plus rapidement possible la salissure des murs. Vous pouvez éliminer facilement la plupart des salissures avec un chiffon doux humide. Utilisez de l'eau tiède et un détergent doux incolore.

N'utilisez aucun détergent agressif. N'exercez pas de pression excessive pendant le nettoyage, cela pourrait éliminer la peinture et laisser des traces visibles. En cas de salissures difficiles, nettoyez d'abord le support avec un chiffon doux humide, puis utilisez Mathys® Multi-cleaner (dilué à 1:100). Laissez sécher.

Les meilleurs résultats de nettoyage sont obtenus après que Paracem® Deco Ultra Clean a séché au minimum 7 jours.

Même si des évaluations complètes ont été réalisées pour assurer la lavabilité de Paracem® Deco Ultra Clean, il est possible que certaines salissures soient difficiles à éliminer et laissent des traces.

Le contact avec la peinture peut laisser des traces, ce qui est propre à la nature mate du produit (les traces apparaîtront plus lumineuses sur des couleurs foncées).

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	15 g/l
COV prêt à l'emploi:	15 g/l
Catégorie COV:	A/a
Limite COV:	30 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 10 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu