



PARACEM® EFFECTS FINISH

Wasserdispergierter Acrylatklarlack

- Nicht vergilbend
- Einfache Anwendung mit Roller und Pinsel
- Gleichförmiges Aussehen
- Abwaschbar

PARACEM® EFFECTS FINISH

BESCHREIBUNG

Wasserdispergierter Acrylatklarlack

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Deckschicht für Innenfarben und dekorative Techniken, wenn ein hoher mechanischer Schutz gewünscht wird. Empfohlen als Endschicht bei dekorativen Techniken: Paracem Effects Sand / Sable oder Fair-Decor.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,03 - 1,05
Glanzgrad:	Seidenglanz
Glanzgrad bei 60°:	Seidenglanz: 20%
Feststoffgehalt in Gewicht:	30 - 33%
Feststoffgehalt in Volume:	27,5 - 30,5%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	30 Minuten
Überstreichbar:	4 St.
Durchgehärtet:	1 Woche

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

70 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

20 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

12 - 14 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die zu schützenden Farbschichten oder Techniken müssen trocken und ausgehärtet sein.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Auftragen bei einer Temperatur von mindestens 5°C und einer R.F. von maximal 80%.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Paracem Effects Finish aufbringen in 1 oder 2 Schichten mit einem flachen Pinsel.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Paracem Effects Finish aufbringen in 1 oder 2 Schichten mit einer Farbrolle.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Düse: 09 - 013

Druck: 180 Bar

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Möglich

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	90 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	90 g/l
VOC-Kategorie:	A/e
VOC-Grenzwert:	150 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu