



PARACEM® EFFECTS FINISH

Watergedragen acrylaatvernis

- Niet vergelend
- Vlotte rol- en borstelapplicatie
- Egaal aspect
- Afwasbaar

PARACEM® EFFECTS FINISH

OMSCHRIJVING

Waterborne acrylic varnish.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Afwerking van binnenverven en decoratieve technieken wanneer een hoge mechanische weerstand vereist is. Aanbevolen eindlaag bij gebruik van decoratieve technieken: Paracem Effects Sand / Sable of Fair-Decor.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1,03 - 1,05
Glansgraad: Zijdeglans
Glansgraad bij 60°: Zijdeglans: 20%
Vaste stof gehalte in gewicht: 30 - 33%
Vaste stof gehalte in volume: 27,5 - 30,5%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 30 min
Overschilderbaar: 4 uur
Volledig uitgehard: 1 week

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

70 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

20 µm

THEORETISCH VERBRUIK

12 - 14 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Te beschermen verflagen of technieken dienen voldoende droog en / of uitgehard te zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 5°C, < 80% R.H.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Aanbrengen in 1 of 2 lagen met platte kwast.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Aanbrengen in 1 of 2 lagen met lakrol.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 09 - 013 / Druk: 180 bar.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Indien nodig verdunnen met water.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 90 g/l
VOC readymix: 90 g/l
VOC categorie: A/e
VOC limiet: 150 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatieve op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu