PARACEM® EFFECTS PRIMER

Weiße Grundierschicht auf Basis von Acrylatdispersionen.

- Verstärkt den Untergrund
- Vermindert die Saugfähigkeit

PARACEM® EFFECTS PRIMER

BESCHREIBUNG
Weiße Grundierschicht auf Basis von Acrylatdispersionen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG
Für Innenanwendungen, auf verschiedenen porösen nicht beschichteten Oberflächen (z.B. Backsteine, Putz, Beton) bevor diese mit Paracem Effects beschichtet werden sollen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³):	± 1,27
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 60°:	Matt: ± 5%
Feststoffgehalt in Gewicht:	41 - 43%
Feststoffgehalt in Volume:	26 - 27%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1,5 St.
Überstreichbar:	2-3 St.
Durchgehärtet:	1 Woche

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE
100 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE
28 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT
± 8 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT
Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein.Stark poröse Untergründe, glatter Putz und wasserbeständige Gipskartonplatten sind zuerst mit einer Schicht Pegafix zu imprägnieren.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG
Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Bei einer Temperatur von mindestens 5°C und eine R.F. von höchstens 80 % auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL
Unverdünnt auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER
Unverdünnt auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN
Unverdünnt auftragen.
Düse: 011 - 015
Druck: 180 - 200 Bar

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ
Unverdünnt auftragen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER
Wasser.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	29 g/l
VOC-Gehält Fertigmischung:	29 g/l
VOC-Kategorie:	A/g
VOC-Grenzwert:	30 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT
Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu