



Quality Paints since 1845  
**MATHYS®**



## PARACEM® SEMI-MATT

# Bijzonder dekkende acrylaatmuurverf voor buitenmuren



- Hoge duurzaamheid
- Perfecte weerstand tegen verzeeping
- Bijzonder hoge dekkracht
- Voldoende ademend (waterdampdoorlatend)
- Weinig doordringbaar voor regen

# PARACEM® SEMI-MATT

## OMSCHRIJVING

Dispersieverf op basis van styreenacrylaathars voor buiten- en binnengebruik.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Op nieuwe en oude ondergronden, zoals metselwerk, cementbepleistering of pleister, beton, bakstenen, tussenschotten in gipskarton en houten panelen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ):	1,5
Glansgraad:	Semi-Mat
Glansgraad bij 60°:	5%
Vaste stof gehalte in gewicht:	64%
Vaste stof gehalte in volume:	46%
Waterdampdoorlaatbaarheid:	23g/m <sup>2</sup> /24uur en Sd (m) = 1,0

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	40 minuten (10 m <sup>2</sup> /l)
Hanteerbaar:	2 uur (10 m <sup>2</sup> /l)
Overschilderbaar:	4 uur (10 m <sup>2</sup> /l)
Volledig uitgehard:	1 dag

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 micron (verbruik: 10 m<sup>2</sup>/l)

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

45 micron (verbruik: 10 m<sup>2</sup>/l)

## THEORETISCH VERBRUIK

7 - 10 m<sup>2</sup>/l per laag

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet voldoende droog en draagkrachtig zijn; grondig reinigen. Indien mos-groei, eerst behandelen met een geschikt mosdodend product. Op poreuze ondergronden eerst een laag Parafix of Pegafix / Paracem (25/75) aanbrengen. Op zeer gladde bakstenen, eerst een laag Noxyde, verdund met 25% water, of Pegalink aan-brengen. Oude afpoederende verven, na reiniging, vooraf met een laag Fixonal of Pegafix impregneren. Gebruik voor vlekken, graffiti-blokkering en/of zeer snelle overschildering op alle ondergronden, voor binnen of buiten, Zinsser primers Bulls Eye 123 of 123 Plus, of Cover-Stain.

Gaatjes opstoppen, spleten of barsten dicht met Elastofill. Waar nodig egaal plamuren met Pegaflex. Fijn schuren en afstoffen. Vervolgens 1 - 2 lagen Paracem aanbrengen.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimum 5°C, maximum 80 % R.V.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Aanbrengen met platte kwast.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Aanbrengen met dispersier

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 013 - 018 / Druk: 180 bar

## VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Verdunnen met water (3 - 5%).

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	25 g/l max.
VOC categorie:	A/c
VOC limiet:	75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu