

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARACEM[®] QUARTZ

Besonders deckende halbglänzende Acrylmauerfarbe

- Farbe auf Wasserbasis
- Enthält Quarzkörner und gibt ein krepies Aussehen je nach dem verwendeten Werkzeug
- Unverseifbar - Abriebfest
- Sehr Witterungsbeständig

PARACEM® QUARTZ

BESCHREIBUNG

Dispersion paint with quartz effect for outside and inside use.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Zum Schutz von alten beschädigten oder gerissenen Fassaden. Schutz von Betonzellenblöcken vor Witterungseinflüssen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	± 1,65
Feststoffgehalt in Gewicht:	73 - 75 %
Feststoffgehalt in Volume:	55 - 59 %

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1 St.
Überstreichbar:	8 St.
Durchgehärtet:	1 Tag

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

300 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

175 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

500 g / m² auf ebenen Untergründen. Mindestens 1 kg/m² auf strukturierten Substraten wie Betonzellenblöcken

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Betonzellenblöcken : grundieren mit Pegafix oder Primer 44HS(+ 10 Vol.% Thinner 22)
Mauern in schlechtem Zustand: alle alten Beschichtungen oder schlechten Putz entfernen.
Scheuern / behandeln der Untergrund mit einer Drahtbürste, um alle losen Partikel zu entfernen. Reparieren alle beschädigten Teile mit einem Zementmörtel oder Pegacrete.
Kleine Reparaturen können mit einer Mischung aus Paracem Quarz mit trockenem scharfen Sand gefertigt werden. Alle Reparaturen sollten mit Pegafix grundiert werden.
Löcher füllen und Fugen mit Elastofill Fugenmasse abdichten.
Neue Wände / Mauerwerk: Wenn möglich, 1 Jahr warten vor der Behandlung. Der Untergrund muss ausreichend trocken und stabil sein und kein Ausbluten von Salpetersäure sollte sichtbar sein.
Trocken bürsten und staubfrei machen. Dann eine Schicht Pegafix oder Primer 44 HS als Grundierung auftragen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

> 5°C, < 80% Rel. L.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Mit einem flachen Pinsel auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Mit einem Mohair-Farbröller auftragen. Wenn der aufgebrachte Farbfilm noch feucht ist, überrollen mit einer leicht feuchten Kunststoffschaumrolle für ein gutes und gleichmäßiges Oberflächenzustand .

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Nicht empfehlenswert.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Möglich mit einem Düse-öffnungsdurchmesser: 2 - 4 mm

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	30 g/l
VOC-Gehält Fertigmischung:	30 g/l
VOC-Kategorie:	A/c
VOC-Grenzwert:	40 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu