



PARACEM® QUARTZ

Acrylaat gevelverf met kwartsstructuur

- Niet verzeepbaar
- Slijtvast
- Fijn kwartsaspect
- Zeer weerbestendig

PARACEM® QUARTZ

OMSCHRIJVING

Watergedragen verf op basis van styreenacrylaathars met kwartsstructuur voor binnen- en buitenwerk. Bevat kwartskorrels en geeft een min of meer uitgesproken uitzicht van krepí naargelang het gebruikte gereedschap.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Bescherming voor vervallen of gebarsten muren, of muren die aan veelvuldige en sterke wrijving blootstaan. Bescherming van cellenbeton tegen weersinvloeden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	± 1,65
Vaste stof gehalte in gewicht:	73 - 75 %
Vaste stof gehalte in volume:	55 - 59 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 uur
Overschilderbaar:	8 uur
Volledig uitgehard:	1 dag

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

300 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

175 µm

THEORETISCH VERBRUIK

± 500 g/m² op effen vlakken, minimum 1 kg/m² op cellenbeton.

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Cellenbeton: afborstelen; gronden met Pegafix of Primer 44 HS.

Muren in slechte staat: zorgvuldig verwijderen van oude verflagen of bouwvallige bepleisteringen; goed afschuren met stalen borstel. Grote reparaties met cementspecie of met Pegacrete uitvoeren. Voor kleine reparaties bereidt men een mortel van Paracem Quartz met scherp zand. Deze herstellingen na droging voorbehandelen met Pegafix. Spleten en barsten dichten met Elastofill.

Nieuwe metselwerk: liefst één jaar wachten. De muren moeten heel droog zijn en geen salpeter meer uitzweten. Dan droog afborstelen en ontstoffen, vervolgens een laag Pegafix of Primer 44 verdund met 30% Thinner 22 aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goed homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 5°C, < 80% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Bij voorkeur onverdund met blokkwast aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Eventueel aanbrengen van het product met een mohairrol en onmiddellijk narollen met een licht bevochtigde rol in schuimplastiek voor een gelijkmatige structuur.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Niet aanbevelen.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPIJT

Ja, opening diameter: 2 - 4 mm.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

OPMERKINGEN

Voldoende aandacht besteden aan de voorbereiding van de ondergrond daar Paracem Quartz vooral in de moeilijkste gevallen zal gebruikt worden.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	30 g/l
VOC readymix:	30 g/l
VOC categorie:	A/c
VOC limiet:	40 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu