

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PARACEM<sup>®</sup> SEMI-GLOSS

# Peinture murale très couvrante pour travaux extérieurs.



- Aspect semi-brillant très décoratif
- Lavabilité et facilité d'entretien remarquable
- Pouvoir garnissant et couvrant élevés
- Tendu excellent

# PARACEM® SEMI-GLOSS

## DESCRIPTION

Peinture semi-brillante en dispersion aqueuse et à base des résines acryliques styrènes et pures, pour murs extérieurs et intérieurs.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Peinture acrylique durable pour cimentage ancien et nouveau, ciment, béton et plafonnage.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

Substrate/Condition	Primer/Preparation	Finish
Porous substrates	Pegafix or Parafix/Paracem (50/50)	2 coats Paracem SG
Very smooth/non porous	Noxyde diluted with 25% water or Pegalink	2 coats Paracem SG
Sound old paints (no chalking)	-	2 coats Paracem SG
Sound old paints (chalking)	Fixonal or Pegafix	2 coats Paracem SG
Cracks and holes	Fill with Elastofill or Mur-Filler	-
Uneven substrate	Fill with Pegaflex. Sand, remove dust and prime with	2 coats Paracem SG

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	1,28 - 1,32
Niveau de brillance:	Satin
Niveau de brillance à 60°:	Semi-brillant: 65%
Extrait sec en poids:	50 -53 %
Extrait sec en volume:	35 - 38 %

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	40 min
Manipulable:	2 h
Recouvrable:	4 h
Dur à cœur:	1 jour

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

125 µm

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

45 µm

## CONSOMMATION THÉORIQUE

8 - 10 m²/l

## CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Toujours travailler sur un support sec (max. 4% de teneur en humidité) et stable. Les murs doivent être très bien nettoyés avec une brosse acier ou par nettoyage avec de l'eau à la haute pression. En cas de formation de mousses, traiter préalablement avec un produit anti-mousse.

Les peintures anciennes poudreuses doivent être fixées - après nettoyage - avec du Fixonal ou du Pegafix.

Pour isoler taches, graffiti et/ou pour un recouvrement très rapide sur tous supports, intérieur ou extérieur, utiliser les primaires Zinsser Bulls Eye 123 ou 123 Plus, ou Cover-Stain. Les trous, les fissures et les crevasses doivent être obturés avec l'Elastofill ou le Mur-Filler (en fonction du support).

Où il est nécessaire, égaliser avec le Pegaflex. Poncer, dépeussier et égaliser avec le Porisol. Ensuite, application de 1 à 2 couches de Paracem Semi-Gloss.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Le produit doit être agité de façon intensive avant l'utilisation afin d'obtenir une bonne homogénéité.

## CONDITIONS D'APPLICATION

> 5°C, <80% H.R.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSE

De préférence appliquer en 2 couches.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

De préférence appliquer en 2 couches. Utiliser un rouleau à poils courts.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 018 / Pression: 180 bars.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Non conseillé.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	15 g/l
COV prêt à l'emploi:	15 g/l
Catégorie COV:	A/c
Limite COV:	40 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

## DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 10 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu