

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PARACEM[®] SEMI-GLOSS

Bijzonder dekkende halfglanzende acrylaatverf



- Bijzonder hoge dekkraft
- Goed glansbehoud
- Zeer hoge duurzaamheid
- Onverzeepbaar

PARACEM® SEMI-GLOSS

OMSCHRIJVING

Watergedragen halfglanzende acrylaatverf op basis van styreenacrylaat en pure acrylaatharsen voor binnen- en buitenmuren.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Watergedragen halfglanzende acrylaatverf voor binnen- en buitenmuren.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Substrate/Condition	Primer/Preparation	Finish
Porous substrates	Pegafix or Parafix/Paracem (50/50)	2 coats Paracem SG
Very smooth/non porous	Noxyde diluted with 25% water or Pegalink	2 coats Paracem SG
Sound old paints (no chalking)	-	2 coats Paracem SG
Sound old paints (chalking)	Fixonal or Pegafix	2 coats Paracem SG
Cracks and holes	Fill with Elastofill or Mur-Filler	-
Uneven substrate	Fill with Pegaflex. Sand, remove dust and prime with	2 coats Paracem SG

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	1,28 - 1,32
Glansgraad:	Zijdeglans
Glansgraad bij 60°:	Halfglanzend: 65%
Vaste stof gehalte in gewicht:	50 - 53 %
Vaste stof gehalte in volume:	35 - 38 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	40 min
Hanteerbaar:	2 uur
Overschilderbaar:	4 uur
Volledig uitgehard:	1 dag

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

125 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

45 µm

THEORETISCH VERBRUIK

8 - 10 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Steeds werken op een droge (max. 4% vochtgehalte) en draagkrachtige ondergrond. Muren grondig reinigen met stalen borstel of hogedruk waterreiniging toepassen. Indien mosgroei, eerst behandelen met een geschikt mosdodend product.

Op poreuze ondergronden eerst een laag Parafix / Paracem (1/1) of Pegafix aanbrengen.

Op gladde bakstenen eerst een laag Noxyde, verdund met 25% water, of Pegalink aanbrengen.

Bij toepassen van een witte hechtlaag, Pegalink i.p.v. Noxyde gebruiken.

Oude afpoederende verven na reiniging impregneren met Fixonal of Pegafix.

Gebruik voor vlekken, graffiti-blokkering en/of zeer snelle overschildering op alle ondergronden, voor binnen of buiten, Zinsser primers Bulls Eye 123 of 123 Plus, of Cover-Stain.

Gaatjes opstoppen, spleten of barsten dicht met Elastofill of Mur-Filler (afhankelijk van de ondergrond).

Waar nodig egaliseren met Pegaflex. Fijnschuren, afstoffen en egaliseren met Porisol.

Vervolgens 1 - 2 lagen Paracem Semi-Gloss aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 5°C, < 80% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Bij voorkeur in 2 lagen aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Bij voorkeur in 2 lagen aanbrengen. Kortharige rol gebruiken.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle : 018 / Druk: 180 bar.

1 laag volstaat in de meeste gevallen.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Niet aanbevelen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	15 g/l
VOC readymix:	15 g/l
VOC categorie:	A/c
VOC limiet:	40 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatieve op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu