



PARASIL

Eine matte, silanisierte Wandfarbe

- Mineralisch-matter Aspekt
- Dauerhaft
- Geringer Geruch
- Schmutz- und wasserabweisend
- Wenig Stress

PARASIL

BESCHREIBUNG

ParaSil® ist eine hochverdichtete matte silanisierte Wandfarbe. Basierend auf Siloxanharzen und 100% Acrylharzen. Geeignet für unebene, strukturierte Untergründe.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mineral matts Farbe für Außenwände. Kann auf den meisten mineralischen Untergründen und alten Dispersionsfarben aufgetragen werden. Geeignet für uneben strukturierte Substrate. Keine Rissbildung in tieferen Bereichen der behandelte Untergrund (z. B. Ziegelstein).

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,47 - 1,51 (wit)
Glanzgrad:	Matt
Feststoffgehalt in Gewicht:	68,5 - 70,5 % (wit)
Feststoffgehalt in Volume:	52,5 - 54,5 % (wit)

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	2-3 St.
Überstreichbar:	12 St.
Durchgehärtet:	1 Tag

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

5 - 7 m²/l pro je Schicht

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alt gereinigte Farben in gutem Zustand und leichte poröse Untergründe (wie Beton, Zement, Putz usw.) können direkt mit ParaSil überstrichen werden. Stark poröse Untergründe und glatte Putze müssen zuerst mit einer Schicht Pegafix Color EXT imprägniert werden.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Der Untergrund muss ausreichend trocken, tragfähig und gut gereinigt sein. Bereits gereinigte Altanstriche in gutem Zustand sowie leicht poröse und homogene Untergründe können direkt mit Parasil oder bei unebenen Untergründen mit dem hochfüllenden Voranstrich Parasil Compact beschichtet werden. Sehr poröse Untergründe oder glatte Putze oder wasserabweisende Putze werden vorher mit Pegaprim Exterior imprägniert. Um Flecken, Graffiti zu verhindern und/oder eine sehr schnelle Überarbeitung auf jedem Untergrund zu ermöglichen, verwenden Sie die Zinsser Grundierungen Bulls Eye 123 oder 123 Plus oder Cover-Stain.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

> 10°C, < 80% Rel. L.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Nicht verdünnen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Nicht verdünnen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Düse : 013 - 019"/Druck: 160 - 200 bar

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	23 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	23 g/l
VOC-Kategorie:	IIA/c
VOC-Grenzwert:	40 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 1 Jahr ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu