

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



PEGACRETE®

Vandbaseret cementspartelmasse

- Stærkere end beton
- Nem at bruge: Bland med vand og rør sammen
- Kan overmales med alle typer maling
- Lugtsvag
- Til indendørs og udendørs



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PEGACRETE®

BESKRIVELSE

Vandbaseret cementspartelmasse

ANBEFALET BRUG

Til opgaver inde og ude. Til nivellering og reparation af revner, huller og andre skader i beton, puds og ubehandlet murværk.

TEKNISK DATA

Tæthed: 1,6
Trykstyrke: 38 MN/m²
Trækstyrke: 38 MN/m²
Blandingsforhold: Pegacrete : Vand = 5 kg : 1 ltr

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Genbehandlingstør: 2 dage
Fuldt hærdet: 1 måned

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

2 cm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

2 cm

TEORETISK FORBRUG

Maks. 32 kg/m² pr. lag ved 2 cm lagtykkelse.

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Ubehandlede overflader: Rens med stålborste eller ved sandblæsning. Overfladen skal være sund og fri for olie, fedt og støv. Porøse og sugende overflader: Fugtes med vand.
Metaloverflader: Behandles med Noxyde.

BRUGSANVISNING

Tilsæt Pegacrete progressivt i vand og bland omhyggeligt.

ANVENDELSESBETINGELSER

Påfør ved temperaturer på min. 5° C.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RIVE/MURSKE

Udlægges med murske eller spartel.

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Vand.

BEMÆRKNINGER

Brug ikke mere vand end nødvendigt til den pågældende opgave. Pegacrete skal udlægges i en lagtykkelse på 5-20 mm.

Ved udlægning i tykkere lag (> 20 mm) anbefales det at tilsætte sand til spartelmassen i følgende forhold:

1 ltr spartelmasse tilsættes 0,3 – 0,5 ltr. sand i kornstr. 0-4 mm.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau: 0 g/l
grenelle: c
Bemærkninger om sikkerhed: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

HOLDBARHED

Minimum 1 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 10/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu