

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



**PEGACRETE®**

## Zementreparatur auf Wasserbasis

- Stärker als Beton
- Einfache Anwendung: einfach Wasser hinzufügen
- Kann mit den meisten unserer Beschichtungen überstrichen werden
- Geringer Geruch
- Für Innen- und Außenanwendung



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# PEGACRETE®

## BESCHREIBUNG

Pulveriges Reparaturprodukt auf Zementbasis zum Ausgleichen von Rissen, Löchern und anderen Schäden in Beton, Zementierungen und nicht gestrichenem Mauerwerk.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Für Innen- und Außenarbeiten. Zum Ausgleichen von Rissen, Löchern und anderen Schäden in Beton, Zementierungen und nicht-gestrichenem Mauerwerk.

## TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm<sup>3</sup>): 1,6  
Druckfestigkeit: 38 MN/m<sup>2</sup>  
Zugfestigkeit: 38 MN/m<sup>2</sup>  
Mischverhältnis: Pegacrete : Wasser = 5kg : 1l

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Überstreichbar: 2 Tage  
Durchgehärtet: 1 Monat

## EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

2 cm

## EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

2 cm

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Max. 32 kg/m<sup>2</sup> pro Schicht bei 2 cm Dicke.

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Auf rohem Untergrund: reinigen mit Stahlbürste oder Sandstrahl. Der Untergrund muß stabil, staub-, öl- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe zunächst befeuchten. Metalmontagen sind mit dem Korrosionsschutzmittel NOXYDE zu behandeln.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Pegacrete allmählich und unter gutem Rühren dem Wasser beifügen. Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Mindesttemperatur: 5°C.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: RAKEL/KELLE

Spachtel oder Traufel.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

## BEMERKUNGEN

Nicht mehr Wasser als für die Verarbeitung nötig verwenden. Für Schichtdicken von mehr als 20 mm, empfiehlt es sich Sand im folgenden Verhältnis beizufügen: für ein Liter Mörtel, 0,3 bis 0,5 Liter Sand 0-4 mm.

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: 0 g/l  
Grenelle: c  
Bemerkungen für Sicherheit: Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 1 Jahr ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 06/02/2026

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu