

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



PEGACRETE®

Water-based cementitious repair

- Stronger than concrete
- Easy to apply: just add water and stir
- Can be recoated with all paint types
- Low odour
- For indoor and outdoor use



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PEGACRETE®

DESCRIZIONE

Powdered repair product for leveling and repairing cracks, holes and other damages in concrete, cement renderings and non-painted brickwork.

UTILIZZO CONSIGLIATO

For indoor and outdoor works, for levelling and repairing cracks, holes and other damages in concrete, cement renderings and not painted brickwork.

DATI TECNICI

Densità: 1,6
Resistenza alla compressione: 38 MN/m²
Resistenza alla tensione: 38 MN/m²
Rapporto di miscelazione: Pegacrete : Water = 5kg : 1L

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto da rivestire: 2 days
Completamente indurito: 1 month

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

2 cm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

2 cm

CONSUMO TEORICO

Maximum 32 kg/m² per layer at 2 cm thickness.

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

On bare substrate: clean with steel brush or sand blaster. The substrate must be solid and free from dust, oil and grease. Porous substrates must be moistened first. Metal parts are to be treated with NOXYDE.

ISTRUZIONI PER L'USO

Add Pegacrete progressively to water and mix steadily.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Apply at a temperature of minimum 5°C.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RASTRELLO/PALETTA

Filling blade or trowel.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water

NOTE

Do not use more water than necessary for the application. Pegacrete must be applied with a coat thicknesses of 5-20 mm. For thicker coats (20 mm and more) it is preferable to add some sand to the mortar in the following proportion: for 1 litre of mortar, 0,3 till 0,5 litre of sand 0-4 mm.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: 0 g/l
grenelle: c
Note riguardanti la sicurezza: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 1 year from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 20/03/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu