



PEGACRYL® SATIN

Watergedragen satijn glans acryllakverf

- Uitmuntend glansbehoud bij buitenexpositie
- Strakke vloei
- UV-bestendig
- Hoge vulkracht
- Hoog dekvermogen

PEGACRYL® SATIN

OMSCHRIJVING

Zijdeglanzende watergedragen acryllakverf voor binnen- en buitenhoutwerk. Kan ook als afwerking op Noxyde geplaatst worden.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Houtwerk en als afwerking op Noxyde.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	1,25 - 1,32
Glansgraad:	Zijdeglans
Glansgraad bij 60°:	Zijdeglans: 30%
Vaste stof gehalte in gewicht:	47 - 51 %
Vaste stof gehalte in volume:	31 - 34 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 uur
Hanteerbaar:	5 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Volledig uitgehard:	2 dagen

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

35 µm

THEORETISCH VERBRUIK

9 - 12 m²/l per laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Reeds geschilderde ondergronden: rechtstreeks aanbrengen op verven in goede staat; glanzende verven licht opruwen.

Niet behandelde ondergronden: houtwerk, vooraf een laag Fassiprim Aqua XPE aanbrengen.

Blokkeer houtknoesten en vervuiling door houtsappen met Zinsser primer B-I-N.

Gebruik voor vlekken, graffiti-blokkering en/of zeer snelle overschilderingen Zinsser primers Bulls Eye 123 of 123 Plus.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 10°C, < 80% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Bij voorkeur onverdund aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Bij voorkeur onverdund aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPIJT

Nozzle: 018 / Druk: 180 bar.

Indien nodig verdunnen met water.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Indien nodig verdunnen met water.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

OPMERKINGEN

Pegacryl Satin bij voorkeur met airless of kwast aanbrengen.

Niet in volle zon of te warme omgeving aanbrengen om verminderde vloei te vermijden.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	128 g/l
VOC readymix:	128 g/l
VOC categorie:	A/d
VOC limiet:	130 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu