

PEGAGRAFF[®] HYDRO

Vernis incolore anti-graffiti

- Pour protection anti-graffiti incolore pour divers supports (béton poreux, pierres naturelles, briques, boiseries intérieures, supports peints)
- Résistant aux acides, alcalis et aux solvants
- Permet l'élimination facile de la plupart des graffitis usuels
- Bonne résistance aux rayons UV



PEGAGRAFF® HYDRO

DESCRIPTION

Pegagraff® Hydro est un vernis polyuréthane satiné brillant - acrylique, bi-composant, en phase aqueuse.

UTILISATION RECOMMANDÉE

- Protection anti-graffiti incolore pour beaucoup de supports (voir au verso les supports).
- Vernis incolore de très grande protection pour sols, murs et surfaces intérieures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Supports peints:

En principe, l'application directe sur TOUS les supports peints est autorisée, avec une exception pour les peintures élastomères, p.ex. Murfill.

Un test d'accrochage doit être réalisé avant application sur les peintures cuites au four et sur les peintures poudres.

Supports non peints ou bruts:

Uniquement sur le béton armé (taux d'humidité restant < 4%), le Pegagraff Hydro peut être appliqué directement.

Supports Totalement Interdits:

- Ne jamais appliquer le Pegagraff Hydro sur un support minéral peint dont l'humidité relative est supérieure à 6%. Cela concerne les briques, les tuiles terra-cotta, les enduits, etc.

Dans ce cas, un film blanchâtre peut se former et de plus, des dé-collements plus ou moins importants peuvent survenir.

- Ne pas appliquer le Pegagraff Hydro directement sur un métal non peint tel que aluminium, acier, zinc, acier inox, cuivre, etc.

- Ne pas appliquer le Pegagraff Hydro directement sur un bois non peint pour usage extérieur.

- Ne pas appliquer le Pegagraff Hydro directement sur surfaces rugueuses telles que le plâtre, les briques, les pierres, la maçonnerie etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm ³):	±1,04
Niveau de brillance:	Satin
Niveau de brillance à 60°:	Satiné: 35%
Extrait sec en poids:	± 42 % (Mischung)
Extrait sec en volume:	± 40 % (Mischung)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	2 h
Manipulable:	4 h
Recouvrable:	5 h
Pot-life (vie du mélange):	10°C: 2.5 h / 20°C: 2 h / 30°C: 1 h

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

125 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

50 µm

CONSUMMATION THÉORIQUE

5 - 8 m²/l

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Appliquer sur support sec, propre et dégraissé. Légèrement poncer les surfaces brillantes et satinées. Avant d'appliquer le Pegagraff Hydro sur du Murfill, isoler celui-ci avec une couche de Paracem. Pour recouvrir les surfaces protégées par du Pegagraff Hydro, d'abord utiliser le Pegalink comme primer d'accrochage.

Les supports non peints en métal, tel que acier, aluminium, acier inoxydable, cuivre, etc. doivent être peints avec une peinture adaptée avant l'application du Pegagraff Hydro.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ajouter le composant B (petit emballage) avec un agitateur électrique intégralement et graduellement au composant A (grand emballage). Laisser reposer le mélange pendant 5 minutes (démoussage). Après 2 heures, bien que l'épaississement soit à peine perceptible, il est conseillé de ne plus utiliser le produit à cause d'une moindre résistance aux solvants et d'un mauvais rendu.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 5°C, < 80% H.R.

Appliquer dans des locaux bien ventilés.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Tout type.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Utiliser de préférence un rouleau à poils courts, ne pas diluer.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 09 - 013 / Pression: 120 - 180 bars.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Oui, non dilué.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

Après utilisation du mélange, ne plus refermer le récipient. Irritant pour les personnes sensibles aux isocyanates.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	20 g/l
COV prêt à l'emploi:	20 g/l
Catégorie COV:	A/j
Limite COV:	140 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

Au moins 1 an à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu