

**RUST-OLEUM®**

INDUSTRIAL



**PEGAKOTE®**



# трайна двукомпонентна епоксидна боя на водна основа

- Изключително устойчива на износване
- Повишена устойчивост на горещи гуми
- Може да се тонира за постигане на гладка сатенена повърхност
- Лесно нанасяне и почистване
- Устойчива на масла и разтворители

KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

## ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентна сатенена епоксидна боя за подове в гаражи, складове, шоуруми, коридори, вътрешни паркинги, работилници и др.  
С по-добра устойчивост на горещи гуми.

## ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Подходяща за гаражи, складове, шоуруми, коридори, вътрешни паркинги, работилници и др. Само за вътрешни приложения, както за подове, така и за стени. Отлична устойчивост на износване. За боядисване на плочки след обезмасляване и грундиране с 3333.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,29-1,35
Гланцово ниво:	satín
Гланцово ниво при 60°:	Атлас; 56-62%
Съдържание на твърди частици в тегло:	58 - 60 %
Съдържание на твърди вещества в обема:	45 - 47 %
technical_test:	Загуба на тегло от абразията на Табер след 1000 цикъла: ± 110 mg (CS17, натоварване: 1000 g)
Степен на смесване:	База : активатор = 4: 1 (обем)

## ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	9 часа
Сух за употреба:	12 часа
Готов за повторно нанасяне:	12 часа при 20°C. Оставете да изсъхне за минимум 12 часа при 20°C и максимум 72 часа при 20°C между отделните слоеве.
Напълно втвърден:	5-7 дни
Живот в гърне:	2 часа

## МОКЪР СЛОЙ

167 µm

## СУХ СЛОЙ

78 µm

## РАЗХОДНА НОРМА

6 m² /L/покрытие

## КОНСУМАЦИЯ

Практическото покритие зависи от много фактори, като например порьозността и грапавостта на субстрата и загубите на материал по време на нанасянето.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Основата трябва да бъде суха и чиста, без повишаваща се влажност и достатъчно плътна (якост на опън мин. 15 kg/cm²).

- Използвайте нашите грундове 3333 или 3366, ако се нанасят директно върху плочки и бетон, покрит с електроенергия.

- Използвайте върху нормално порьозен бетон: Pegakote, разреден с 10% (максимум)

- Използване върху много порест или силно абразивен бетон: 5401WB

Втвърдяващите смеси при полибетон трябва да се отстранят чрез пясъкоструене или бластиране. Върху нов бетон или непорьозен бетон отстранете циментовия разтвор чрез пясъкоструене или пясъкоструене, третиране със Surfa-Etch 108. Необходимо е да се изплакне обилно и да се остави повърхността да изсъхне. Или използвайте 5401WB Епоксиден импрегниращ грунд. Pegakote не може да се нанася върху еластичен слой боя или върху движеща се основа.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

За да се осигури хомогенност, материалите за покритие трябва да се разбъркат добре преди употреба. Разбъркайте добре активатора с помощта на електрически миксер на ниска скорост. Добавете постепенно при разбъркване към основата. Разбъркайте добре сместа до получаване на равномерен цвят и консистенция в продължение на минимум 3 минути. Температурата на смесените материали трябва да бъде най-малко 10°C.

## УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Минимална температура 8°C и максимална 80% R.H.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Ако е необходимо, разреждете с вода.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Разреждете първия слой с максимум 10% вода. Нанесете втория слой неразреден.

Или можете да използвате 5401WB Епоксиден импрегниращ грунд

## БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Накрайник: 015 - 017 / Налягане: 220 бара. Първи слой: разреждете с 5 - 10% вода. 2-ри слой: разреждете с макс. 5% вода.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Вода

Дата на издаване: 20/03/2025

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM s-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu

## ЗАБЕЛЕЖКИ

1. За да се получи солидно гланцово покритие, моля, спазвайте количествата за консумация на втория слой, което означава, че кутия от 1 л трябва да се нанесе върху повърхност от 6-8 м<sup>2</sup>, което е 30-40 м<sup>2</sup> за 5 л.
2. Винаги осигурявайте добра вентилация на въздуха, така че дори когато вали, прозорците и вратите трябва да са отворени, когато е възможно.
3. Двата компонента трябва да се смесят при механично разбъркване.
4. За употреба върху подове, подложени на силно износване, се препоръчват стандартни и средни цветове. В случай на наситени и/или ярки тонове (червено, жълто, оранжево, зелено, синьо и т.н.) е задължително да се нанесе полиуретанов лак, напр. 9211 или 4900 Polycoat 2K
5. Нанасянето на епоксидни покрития с валак може да доведе до появата на следи, особено в тъмни/дълбоки цветове. Те представляват чисто оптичен вид и не влияят на качеството на покритието. Ако фокусът е върху декоративния аспект, ще бъде необходимо да се нанесе прозрачно горно покритие или алтернативно да се използва безвъздушно нанасяне.
6. Ако се използва в гаражи, паркинги, работилници и т.н., е задължително субстратът да се подготви механично (бластиране или диамантено шлифване. Химическото ецване е без алтернатива). Като първи слой винаги нанасяйте 5401WB или 5401 в зависимост от състоянието на основата.

## ДАНИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	1 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	1 g/l
Категория ЛОС:	Aj
Ограничение за ЛОС:	140 g/l
Забележки относно безопасността:	Вижте информационния лист за безопасност и информацията за безопасност, отпечатана върху кутията.

## СРОК НА ГОДНОСТ

Минимум 2 години от датата на производство в неотворени кутии, ако се съхранява на сухи, добре проветриви места, не на пряка слънчева светлина при температури между 5° и 35°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист за продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)