Quality Paints since 1845
MATHYS®

PEGALINK®

Primer polyvalent

- Accrochage exceptionnel sur beaucoup de supports
- Souple
- Tendu excellent
- Résistant aux rayons UV

PEGALINK®

DESCRIPTION
Primer polyvalent à base de résines acryliques en milieu aqueux.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Accrochage sur beaucoup de supports: bois, plâtre, briques, béton et surtout sur les supports lisses et difficiles: acier galvanisé, cuivre, zinc, polycarbonate, P.V.C. dur, Pegagraff Hydro,etc. INTERIEUR et EXTERIEUR

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	1,2 - 1,3
Niveau de brillance:	Satin
Niveau de brillance à 60º:	Satiné: ± 20%
Extrait sec en poids:	± 52 %
Extrait sec en volume:	± 37 %

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	20 min
Manipulable:	1 h
Recouvrable:	Après 24 h avec des peintures en phase aqueuse. Le recouvrement décoratif avec laques alkydes doit d'abord être contrôlé au moyen d'un essai d'accrochage.
Dur à cœur:	2 jours

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE
100 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE
36 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE
± 10 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE
Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE
Normalement, on ne doit pas dépolir les surfaces lisses par ponçage. Il suffit de les nettoyer et/ou de les dégraisser afin d'assurer un bon accrochage.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDITIONS D'APPLICATION
> 5°C, < 80% H.R.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE
Appliquer non dilué. Tout type de brosse peut être utilisé.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU
Appliquer non dilué avec un rouleau à laquer (l'application avec d'autres types de rouleaux n'est pas conseillée).

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS
Gicleur: 011 / Pression: 200 bars.
Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE
Appliquer non dilué.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Eau.

REMARQUES
Essai quadrillage intact sur les surfaces mentionnées.
En cas de doute sur support non cité, faire un essai de quadrillage après 2 jours de séchage, surtout sur les peintures anciennes.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	45 g/l
COV prêt à l'emploi:	45 g/l
Catégorie COV:	A/i
Limite COV:	140 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE
2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 23/10/2023

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu