

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PEGAMAT<sup>®</sup> AQUA ISOLE

# Spanningsarme isolerende renovatieverf

- Spanningsarme film
- Grond- en eindlaag in één
- Isoleert nicotine-, rook-, oude watervlekken en talrijke kleurstoffen
- Lange open tijd
- Snel overschilderbaar

# PEGAMAT® AQUA ISOLE

## OMSCHRIJVING

Spanningsarme en isolerende renovatieverf voor binnenmuren en plafonds op basis van waterverdunbare gemodificeerde alkydharsen.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Als spanningsarme renovatieverf op binnenmuren en plafonds.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ):	1,45 - 1,51
Glansgraad:	Mat
Glansgraad bij 85°:	Mat: 2%
Vaste stof gehalte in gewicht:	58 - 62 % (weiss)
Vaste stof gehalte in volume:	38 - 42 % (weiss)

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 uur
Overschilderbaar:	2 uur
Volledig uitgehard:	2 dagen

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

140 µm

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

56 µm

## THEORETISCH VERBRUIK

7 m<sup>2</sup>/l per laag

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

Geschikte ondergronden zijn: plaaster, cement, beton, houtvezelplaten, isolerende hardschuimpanelen, oude verf, behangpapier, etc.

Aanbrengen op een voldoende droge en stabiele ondergrond. 1 à 2 lagen aanbrengen, naargelangde toestand van de ondergrond.

Oude gereinigde verflagen in goede staat en licht poreuze ondergronden kunnen direct met Pegamat Aqua Isole overschilderd worden.

Op sterk zuigende (niet-geschilderde) ondergronden een impregnerlaag Pegafix voorzien.

Door nicotine verontreinigde ondergronden bij voorkeur vooraf reinigen (met ammoniakwater) om een betere effectiviteit van de verf te bewerkstelligen.

Mag aangebracht worden op een goed doorgedroogde Elastofil/Pegaflex zonder risico op barstvorming.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

## APPLICATIEMOMSTANDIGHEDEN

> 5°C, < 80% R.H.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund gebruiken.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund gebruiken.

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 011 - 013 / Druk: 180 bar.

Indien noodzakelijk verdunnen met weinig water.

## VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPIJT

Indien nodig verdunnen met water.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

## OPMERKINGEN

Op oude vochtplekken en op kleurstoffen een voorafgaande proef uitvoeren. Indien de isolerende werking onvoldoende is, voorbehandelen met Pegamat RL Isole of PegaprimIsofix.

Kan rechtstreeks op Pegamat RL Isole, Pegaprim Isofix en Pegaprim Xpress aangebracht worden.

Kan met alle matte watergedragen verven overschilderd worden, alsook met Pegamat RL Isole.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 53 g/l

VOC readymix: 53 g/l

VOC categorie: A/i

VOC limiet: 140 g/l

Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu