

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



NOXYDE® PEGANOX



Single pack water-based elastic coating

- Good corrosion protection and waterproofing
- Smooth aesthetic satin finish
- 200% elastic coat does not crack or peel
- Excellent flow, ideal for roller/brush application
- Primer and topcoat in one

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NOXYDE® PEGANOX

ОПИСАНИЕ

Single pack water-based elastic coating, optimized for brush or roller application.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Anticorrosive protection on ferrous and non-ferrous metals.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см ³):	1,2
Гланцово ниво:	satin
corrosion_class:	c4_high
Съдържание на твърди частици в тегло:	58%
Съдържание на твърди вещества в обема:	48%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	1 hour
Сух за употреба:	2 hours
Готов за повторно нанасяне:	6 hours
Напълно втвърден:	2 days

МОКЪР СЛОЙ

165 µm

СУХ СЛОЙ

80 µm

РАЗХОДНА НОРМА

2 coats of minimum 200 g/m² (5 m²/kg)

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Apply the usual derusting procedures (min. Sa 2 sand blasting, min. St 2 steel brush, etc.) or by high-pressure water (min. 600 bars). Dedust well after sand blasting.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Temperature between 8 and 55°C. Air humidity max. 80% R.H. The substrate temperature must be at least 5°C above dew point.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Apply undiluted.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Apply undiluted.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Nozzle: 11 - 13 / Pressure: 220 bars.

Diluted with maximum 3% volume of water.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Apply undiluted.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Water

ЗАБЕЛЕЖКИ

When used inside, provide for adequate ventilation.

During work stoppage, fully immerse brush or nozzle in water, empty and clean the tubes.

On non-ferrous substrates, use PVDF Primer or Pegalink as adhesion primer first.

For any information regarding options of guarantee with this system, please contact Technical Service.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	15 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Ready mix):	15 g/l
Категория ЛОС:	A/i
Ограничение за ЛОС:	140 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu