

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## NOXYDE® PEGANOX



# NOXYDE®-teknologi, beregnet til pensel og rullepåføring

- Vandbaseret elastisk rustbeskyttende maling
- Glat æstetisk satin overflade
- Fremragende flydeevne
- Grunder og topmaling i én
- 200% elastisk maling, ingen revner eller afskalning

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# NOXYDE® PEGANOX

## BESKRIVELSE

1K vandbaseret elastisk og vandtæt maling specielt beregnet til pensel- og rullepåføring.

## ANBEFALET BRUG

Rustbeskyttelse og vandtætning på jern, stål, galvaniseret og metalliseret jern og stål, aluminium, kobber, zink, bly mv.

## TEKNISK DATA

Tæthed:	1,2
Glansgrad:	Satin
Korrosionsklasse:	C4 høj beskyttelse
Faststofindhold i vægt:	58%
Tørstofindhold i volumen:	48%

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1 time
Håndteringstør:	2 timer
Genbehandlingstør:	6 timer
Fuldt hærdet:	2 dage

## ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

165 µm

## ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

80 µm

## TEORETISK FORBRUG

2 lag på minimum 200 g/m<sup>2</sup> (5 m<sup>2</sup>/kg)

## PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkevidde afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Anvend de sædvanlige afrensingsmetoder: min. Sa2 sandblæsning, min. St2 stålbørstning eller højtryksrensning (min. 600 bar). Fjern al støv grundigt efter sandblæsning.

## BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Temperaturer mellem 8° C og 55° C / luftfugtighed under 80%. Overfladetemperaturen skal være min. 5° C over dugpunktet

## PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Påfør ufortyndet

## PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Påfør ufortyndet

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Fortynd med maks. 3 vol.% vand.

Dysetørrelse: 11 – 13. Tryk 220 bar

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Påfør ufortyndet

## RENGØRING AF Udstyr/SPILD

Vand

## BEMÆRKNINGER

Ved indendørs brug tilrådes tilstrækkelig ventilation. Under arbejdsstop sættes pensel og dyse i vand, og slanger/rør tømmes og rengøres.

På nyalgalvaniseret stål og rustfrit stål skal først grundes med PVDF Primer eller Pegalink Hæfteprimer.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	15 g/l
VOC-færdigblanding:	15 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	140 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

## HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 09/12/2025

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu