

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## NOXYDE® PEGANOX



# Single pack water-based elastic coating

- Good corrosion protection and waterproofing
- Smooth aesthetic satin finish
- 200% elastic coat does not crack or peel
- Excellent flow, ideal for roller/brush application
- Primer and topcoat in one

KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# NOXYDE® PEGANOX

## DESCRIZIONE

Single pack water-based elastic coating, optimized for brush or roller application.

## UTILIZZO CONSIGLIATO

Anticorrosive protection on ferrous and non-ferrous metals.

## DATI TECNICI

Densità:	1,2
Livello di lucentezza:	Satinato
Classe di corrosione:	C4 protezione alta
Residuo secco in peso:	58%
Residuo secco in volume:	48%

## TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	1 hour
Asciutto da maneggiare:	2 hours
Asciutto da rivestire:	6 hours
Completamente indurito:	2 days

## SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

165 µm

## SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

80 µm

## CONSUMO TEORICO

2 coats of minimum 200 g/m<sup>2</sup> (5 m<sup>2</sup>/kg)

## CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Apply the usual derusting procedures (min. Sa 2 sand blasting, min. St 2 steel brush, etc.) or by high-pressure water (min. 600 bars). Dedust well after sand blasting.

## ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Temperature between 8 and 55°C. Air humidity max. 80% R.H. The substrate temperature must be at least 5°C above dew point.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Apply undiluted.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Apply undiluted.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Nozzle: 11 - 13 / Pressure: 220 bars.

Diluted with maximum 3% volume of water.

## APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Apply undiluted.

## PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water

## NOTE

When used inside, provide for adequate ventilation.  
During work stoppage, fully immerse brush or nozzle in water, empty and clean the tubes.  
On non-ferrous substrates, use PVDF Primer or Pegalink as adhesion primer first.  
For any information regarding options of guarantee with this system, please contact Technical Service.

## DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	15 g/l
Soluzione premiscelata COV:	15 g/l
Categoria COV:	A/i
Limite di COV:	140 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 13/05/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu