

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## NOXYDE® PEGANOX



# Pojedyncze opakowanie elastycznej powłoki na bazie wody

- Dobra ochrona przed korozją i wodoodporność
- Gładkie, estetyczne, satynowe wykończenie
- 200% elastyczna powłoka nie pęka i nie łuszczy się
- Doskonała rozlewność, idealna do aplikacji wałkiem/pędzlem
- Podkład i warstwa nawierzchniowa w jednym

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# NOXYDE® PEGANOX

## OPIS

Pojedyncze opakowanie elastycznej powłoki na bazie wody, zoptymalizowanej do aplikacji pędzlem lub wałkiem.

## ZALECANE UŻYCIE

Ochrona antykorozyjna metali żelaznych i nieżelaznych.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,2
Stopień połysku:	Satyna
Klasa korozyjności:	C4 wysoka ochrona
Zawartość substancji stałych wagowo:	58%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	48%

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 godzina
Do użytku:	2 godziny
Do przemalowania:	6 godzin
Pełne utwardzenie:	2 dni

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

165 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

80 µm

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

2 warstwy minimum 200 g/m<sup>2</sup> (5 m<sup>2</sup>/kg)

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Praktyczne pokrycie zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Zastosować zwykłe procedury odrdzewiania (min. Sa 2 piaskowanie, min. St 2 szczotka stalowa itp.) lub wodą pod wysokim ciśnieniem (min. 600 barów). Dobrze odpylić po piaskowaniu.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Aby zapewnić jednorodność, materiały powłokowe należy dokładnie wymieszać przed użyciem.

## WARUNKI APLIKACJI

Temperatura od 8 do 55°C. Wilgotność powietrza maks. 80% R.H. Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 5°C powyżej punktu rosy.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Stosować w postaci nierozcieńczonej.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Stosować w postaci nierozcieńczonej.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Dysza: 11 - 13 / Ciśnienie: 220 barów.

Rozcieńczony maksymalnie 3% objętości wody.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Stosować w postaci nierozcieńczonej.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Woda

## UWAGI

W przypadku stosowania wewnątrz pomieszczeń należy zapewnić odpowiednią wentylację. Podczas przerwy w pracy należy całkowicie zanurzyć pędzel lub dyszę w wodzie, opróżnić i wycisnąć tuby.

Na podłożach nieżelaznych należy najpierw użyć PVDF Primer lub Pegalink jako podkładu adhezyjnego.

W celu uzyskania informacji dotyczących opcji gwarancyjnych dla tego systemu, prosimy o kontakt z Działem Technicznym.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	15 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	15 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	140 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Zapoznać się z kartą charakterystyki i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wydrukowanymi na puszcze.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Co najmniej 2 lata od daty produkcji w nieotwartych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie w bezpośrednim świetle słonecznym, w temperaturze od 5° do 35°C.

Data wydania: 06/02/2026

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu