

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



PEGAPRIM[®] ISOFIX

Hochisolierender Universal-Haftprimer

- Sehr schnelle Trocknung
- Geschlossener, gut haftender Anstrich
- Maskiert Gerüche
- Mit den meisten Wasser- und Lösemittelbasierten dekorativen Farben überstreichbar
- Kann bei Frosttemperaturen aufgetragen werden

WWW.MATHYSPAINTS.EU

PEGAPRIM® ISOFIX

BESCHREIBUNG

Ultra-isolierender und schnelltrocknender Universalfachvermittler auf Basis von lösemittelhaltigen Shellac-Harzen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Ultra-isolierender und schnelltrocknender Universalfachvermittler auf Basis von lösemittelhaltigen Shellac-Harzen.

FÜR INNEN UND AUBEN.

Haftung auf Metall (Kupfer, Bronze, rostfreier Stahl) und glatten harten Oberflächen

(Altanstriche, Formica). Der Gebrauch von Pegaprim Isofix im Aussenbereich ist begrenzt auf das Isolieren von kleinen Oberflächen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	± 1,2
Glanzgrad:	Seidenglanz
Glanzgrad bei 60°:	Seidenglanz: +/- 10 %
Feststoffgehalt in Gewicht:	± 54 %
Feststoffgehalt in Volume:	± 30 %

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	15 Min.
Überstreichbar:	45 Min.
Durchgehärtet:	1 Tag

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

100 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

30 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

+/- 10 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken und stabil sein. Wenn nötig, entfetten. Die Verunreinigungen müssen so gründlich wie möglich beseitigt werden. Stark lösemittelhaltige Deckschichten müssen zuerst auf ihre Toleranz getestet werden (z. B. Polyurethan, Epoxid).

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

> - 1°C, < 80 % R.Lf.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Nicht verdünnen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Düse: 0.015"/Druck 150-200 bar

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Verdünnen mit +/- 2 Vol.% denaturierter Spiritus.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

denaturierter Spiritus

BEMERKUNGEN

In case of too fast evaporation or spraying, add ± 2% volume denaturated alcohol.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	480 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	500 g/l
VOC-Kategorie:	A/i
VOC-Grenzwert:	500 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 3 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu