



PEGAPRIM[®] SANITOP

Farbe auf Basis wasserlöslicher Acrylharze

- Grundierung und Deckschicht in einem
- Schutz des trockenen Films gegen den Befall durch Schimmel
- Für Innen- und Außenbereich
- Hochwertige Seidenglanz Verarbeitung
- Gute Haftungsideal für den Nassbereich

PEGAPRIM® SANITOP

BESCHREIBUNG

Farbe auf Basis wasserlöslicher Acrylharze. Grundierung und Deckschicht in einem. Schutz des trockenen Films gegen den Befall durch Schimmel. Ideal für den Nassbereich.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Hochwertiger Seidenglanz Grundierer/Deckanstrich zur Verwendung in feuchten, sensiblen Bereichen. Auch im Außenbereich als langlebiger Anstrich für Mauerwerk geeignet. Auf mineralischen Untergründen (Ziegelsteinen, Putzen, Beton, Mauerwerk) anbringen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	± 1,4
Glanzgrad:	Semi-Matt
Glanzgrad bei 60°:	Seidenmatt: +/- 5 %
Feststoffgehalt in Gewicht:	62 - 65 %
Feststoffgehalt in Volume:	47 - 50 %

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	40 Min.
Überstreichbar:	4 St.
Durchgehärtet:	1 Tag

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

125 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

60 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

7 - 10 m²/l je Schicht

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Diesen Substraten müssen trocken, sauber, und stabil genug sein.

Auf sehr porösen Oberflächen : 1 verdünnt Schicht Pegaprim Xpress oder vorzugsweise 1

Schicht Pegafix anwenden.

Auf glatten Steine, 1 Schicht Pegaprim Xpress anwenden.

Nach der Reinigung der alte kreidende Beschichtungen, imprägnieren mit einer Schicht

Fixonal oder Pegafix.

Füllen von Löchern, Risse mit Elastofill.

Richten sie die Oberfläche gegebenenfalls mit Pegaflex. Leichtes Anschleifen und

entstauben. Dann 1 – 2 Schichten Pegaprim Sanitop anwenden.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

> 5°C, < 80 % R.Lf.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Auftragen mit Flächenstreicher.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Auftragen mit Dispersionsrolle.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Düse: 013-018"/Druck: 180 bar

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Verdünnen mit Wasser(3-5 Vol.%)

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Wasser

BEMERKUNGEN

Verdünnung:

Für Aussen: nicht verdünnen.

Für Innen: verdünnen mit 5 bis 10 Vol.% Wasser oder besser mit 5 Vol.%

Fair-Decor.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	23 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	23 g/l
VOC-Kategorie:	A/i
VOC-Grenzwert:	140 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu