



Quality Paints since 1845
MATHYS®



PEGAPRIM® XPRESS

Isolerende en sneldrogende universele hechtprimer

- Sneldrogend
- Flexibelsolerend
- Goede vul- en dekkraft
- Gesloten goed hechtende verffilm
- Overschilderbaar met de meeste water- en solventgebaseerde decoratieve verven

PEGAPRIM® XPRESS

OMSCHRIJVING

Isolerende en sneldrogende universele hechtprimer op basis van watergebaseerde acrylharsen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Voor gebruik binnen en buiten. Hechting op metaal (staal, zink, aluminium, gegalvaniseerd staal) en gladde harde oppervlakken (PVC, polyester, formica). Sluit poreuze ondergronden af (metsel- en pleisterwerk, beton, hout, spaanplaten). Isoleert vlekken (teer, roet, graffiti,vocht); in ernstige gevallen Pegaprim Isofix gebruiken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	± 1,26
Glansgraad:	Zijdeglans
Glansgraad bij 60°:	Zijdeglans: ± 15%
Vaste stof gehalte in gewicht:	± 52 %
Vaste stof gehalte in volume:	± 39 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	30 min
Overschilderbaar:	1 h
Volledig uitgehard:	2 dagen

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

40 µm

THEORETISCH VERBRUIK

± 10 m²/l per coat

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals porositeit en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn. Waar nodig, ontvetten. Contaminatievlekken zo grondig mogelijk verwijderen. Houtstructuur verstevigen indien nodig (bv. na afbranden nieuw hout buiten) door impregnatie met Adex. Houtknoesten voorafgaandelijk isoleren met Pegaprim Isofix. Nog intacte oude laklagen licht opschuren om een optimale hechting te verzekeren. Bij twijfel een hechtproef uitvoeren. Bij toepassing als vlekkenisolatie is het aan te raden een langere droogtijd in acht te nemen alvorens te overschilderen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 5°C, < 80% R.H.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Bij voorkeur onverdund gebruiken.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Bij voorkeur onverdund gebruiken.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 0,011 - 0,013 inch / Druk: 150 - 200 bar.
Eventueel wat verdunnen met water.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPIJT

Indien nodig verdunnen met water.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	40 g/l
VOC readymix:	40 g/l
VOC categorie:	A/g
VOC limiet:	30 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu