

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



NOXYDE® PEGARUST



NOXYDE® na bazie rozpuszczalnika do niskich temperatur

- Najwyższa ochrona przed korozją, nawet w niskich temperaturach lub na wilgotnych powierzchniach
- Chroni przed pękaniem i łuszczeniem
- Odporny na promieniowanie UV i uderzenia

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NOXYDE® PEGARUST

OPIS

Pojedyncze opakowanie elastycznej powłoki na bazie rozpuszczalnika do aplikacji w niskich temperaturach i wilgotnych warunkach.

ZALECANE UŻYCIE

Na żelazie, stali galwanizowanej, aluminium, cynku itp.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,15
Stopień połysku:	Półmat
Zawartość substancji stałych wagowo:	55%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	46%

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Do przemalowania:	24 - 48 godzin
Pełne utwardzenie:	1 tydzień

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

345 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

160 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

± 2,9 m²/l na warstwę (zaleca się nałożenie 2 warstw)

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Praktyczne pokrycie zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

W razie potrzeby odtłuścić. Odrzewić podłoże zgodnie z konwencjonalnymi technikami odrzewanania (piaskowanie Sa2 i szlifowanie mechaniczne St3). Na wilgotne podłoże nałożyć pierwszą warstwę pędzlem lub wałkiem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Aby zapewnić jednorodność, materiały powłokowe należy dokładnie wymieszać przed użyciem.

WARUNKI APLIKACJI

Może być stosowany w wilgotnych warunkach pogodowych. Minimalna temperatura otoczenia: -5°C.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Stosować w postaci nierozcieńczonej.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Stosować w postaci nierozcieńczonej.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Dysza: 015 / Ciśnienie: 200 - 220 barów. Stosować nierozcieńczony.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Niewskazane.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Rozcieńczalnik 22

UWAGI

Na nowe powierzchnie ocynkowane i nowy ocynk nałożyć najpierw warstwę podkładu Metal Cladding Primer lub PVDF Primer.

W celu uzyskania informacji dotyczących opcji gwarancyjnych dla tego systemu, prosimy o kontakt z Działem Technicznym.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	500 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszance:	500 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	500 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Zapoznać się z kartą charakterystyki i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wydrukowanymi na puszcze.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Co najmniej 2 lata od daty produkcji w nieotwartych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie w bezpośrednim świetle słonecznym, w temperaturze od 5° do 35°C.

Data wydania: 15/12/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu