

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



PEGASOL® QUARTZ

Uovertruffen anti-slip belægning

- Stærk, skridsikker quartz overflade
- Til altaner, svalegange, terrasser, gangbroer mv.
- Nem at påføre, 2K vandbaseret
- Hurtigtørrende
- Ekstrem slidstærk

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PEGASOL® QUARTZ

BESKRIVELSE

2K vandbaseret anti-slip gulvmaling til både indendørs og udendørs opgaver.

ANBEFALET BRUG

Udendørs: Svalegange, altaner, terrasser, gangbroer o.lign.

Indendørs: Industrigulve, lagerbygninger, garageanlæg mv. For nemmere vedligeholdelse anbefales slutbehandling med Pegakote eller PU 9200.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,6
Glansgrad:	Satin
Faststofindhold i vægt:	77%
Tørstofindhold i volumen:	63%
Blandingsforhold:	Base : Aktivator = 7 : 0.5 (vægt)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	45 minutter
Håndteringstør:	2 timer
Genbehandlingstør:	6 timer
Fuldt hærdet:	1 uge
Brugstid:	1 time (12 timer, hvis fortyndet med 5% vand)

ANBEFALET VÅDFILMTRYKKELSE

500 µm (800 g/m²)

ANBEFALET TØRFILMTRYKKELSE

315 µm

TEORETISK FORBRUG

800 g/m² pr. lag

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom underlagets porøsitet og ruhed, samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen skal være ren og tør samt fri for opstigende grundvand. Pegasol Quartz kan påføres direkte på fliser, klinker (også glaserede), ikke-porøse natursten og asfaltbelægning. Nyt eller porøst beton skal imprægneres med Primer 44 HS eller med 5401 fortyndet 20% med 160 fortynder. Kontakt teknisk service hos Arma-Tube for yderligere info. Evt. hærdemidler skal fjernes ved sandblæsning. På nyt eller ikke-porøst beton fjernes betonslam ved sandblæsning eller ved afsyring med saltsyre (3 ltr saltsyre i 10 ltr vand). Efter en virketid på 10 min. efterskylles med rent vand, hvorefter overfladen skal tørre helt (nogle dage) inden påføring af Pegasol Quartz.

BRUGSANVISNING

Begge komponenter omrøres grundigt inden sammenblanding. Tilsæt langsomt aktivatoren til basematerialet under god mekanisk omrøring.

ANVENDELSESBETINGELSER

Temperatur min. 8° C / luftfugtighed under 80%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Fortyndes ikke.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Fortyndes ikke.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Anbefales ikke.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Anbefales ikke.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Vand

BEMÆRKNINGER

- Pegasol Quartz kan klare gående trafik efter ca. 6 timer og kørende trafik efter ca. 3 dage.
- UV-stråler udvikler syre i Pegasol Quartz. Der bør derfor ikke påføres en polyurethan lak (f.eks. Pegagraff Hydro) ovenpå Pegasol Quartz udendørs.
- Hvis Pegasol Quartz skal genbehandles, bedes De kontakte os for teknisk vejledning.
- Inden påføring af Pegasol Quartz på svalegange, altaner og terrasser bedes De kontakte os for behandlingsvejledning.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	30 g/l
VOC-færdigblanding:	30 g/l
VOC-kategori:	A/j
VOC-grænse:	140 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5 og 35°C.

Udstedelsesdato: 10/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu