

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## PEGASOL® QUARTZ

# Duurzame 2K anti-slip coating op waterbasis

- Duurzame slijtvaste kwartsafwerking
- Eenvoudige verwerking
- Snelle droging
- Reukloos
- Uitstekende hechting op vele ondergronden

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# PEGASOL® QUARTZ

## OMSCHRIJVING

2-componenten anti-slip vloercoating op waterbasis voor binnen en buitengebruik.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Voor buitenwerken: op balkons, terrassen, etc. Voor binnenwerken: op industriële vloeren, magazijnen (in garages Pegasol Quartz afwerken met een laag Pegakote).

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ):	1,6
Glansgraad:	Zijdeglans
Vaste stof gehalte in gewicht:	77%
Vaste stof gehalte in volume:	63%
Mengverhouding:	Basis : Verharder = 7 : 0,5 (Gewicht)

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	45 min
Hanteerbaar:	2 uur
Overschilderbaar:	6 uur
Volledig uitgehard:	1 week
Pot Life:	1 uur (met max. 5% water: ± 12 uur)

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

500 µm (verbruik: 800 g/m<sup>2</sup>)

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

315 µm

## THEORETISCH VERBRUIK

800 g/m<sup>2</sup> in één laag

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet zuiver, droog en vrij van opstijgend grondvocht zijn. Kan rechtstreeks aangebracht worden op tegels, keramiek (zelfs geglaazuurd), niet poreuze natuurstenen, tarmac.

Poreus beton eerst impregneren met Primer 44 HS of met Vernac verdund met 10% Thinner 22. Curing compounds bij poli-beton moeten verwijderd worden door zand- of gritstralen. Op nieuw beton of niet poreus beton de slikschil verwijderd door zand- of gritstralen of met verdund zoutzuur (3 l zoutzuur in 10 l water, 10 minuten laten inwerken, overvloedig spoelen met water), gedurende enkele dagen laten drogen voor toepassing.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimum 8°C, maximum 80% R.V.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Bij voorkeur onverdund gebruiken.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Bij voorkeur onverdund gebruiken.

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Niet aanbevolen.

## VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Niet aanbevolen.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water

## OPMERKINGEN

- Pegasol Quartz is begaanbaar na ca. 6 uur en bestand tegen licht autoverkeer na ca. 3 dagen.
- Het ontstaan van zure afbraakproducten in Pegasol (Quartz) onder invloed van UV-stralen verbieden het afwerken met polyurethaan-vernissen (bv. 9200 Rust-O-Thane, Pegagraff Hydro, etc.) bij buitengebruik
- De verharder geleidelijk onder goed mechanisch roeren bij de basis voegen
- Indien Pegasol Quartz moet overschilderd worden, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst
- Voor toepassingen op balkons en terrassen, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	30 g/l
VOC readymix:	30 g/l
VOC categorie:	A/j
VOC limiet:	140 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

### Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

### Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu